

UDC 661.879.36 : 543.42 : 669  
F 46



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 13700—92

## 六氟化铀中钼的分光光度法测定

Spectrophotometric determination  
of molybdenum in uranium hexafluoride

1992-09-29发布

1993-08-01实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 六氟化铀中钼的分光光度法测定

GB/T 13700—92

Spectrophotometric determination  
of molybdenum in uranium hexafluoride

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了六氟化铀中钼的测定方法原理和步骤。

本标准适用于六氟化铀中钼的测定,取样量为 1g 铀的六氟化铀水解液时,测定范围为 0.5~8 μg/g 铼。

铌、钽、钛、钨和铬各 200 μg 不干扰钼的测定。

### 2 方法原理

六价钼在硫酸介质中被氯化亚锡-氯化亚铜溶液还原为五价钼,五价钼与硫氰酸钾生成琥珀色络合物,用乙酸丁酯萃取,在波长 470 nm 处进行分光光度法测定。

### 3 试剂

本标准中使用的试剂除非另有说明,均为符合国家标准的分析纯试剂,所用的水均为去离子水。

- 3.1 乙酸丁酯( $C_6H_{12}O_2$ )。
- 3.2 盐酸:密度 1.19g/cm<sup>3</sup>。
- 3.3 硫酸:密度 1.84g/cm<sup>3</sup>。
- 3.4 硫酸溶液:10% (V/V)。
- 3.5 硫酸溶液:(1+1)。
- 3.6 硫酸溶液:(1+19)。
- 3.7 硫氰酸钾溶液:溶解 100 g 硫氰酸钾(KSCN)于水中,用水稀释至 1L。
- 3.8 氯化亚铜溶液:称取 0.100 g 氯化亚铜(CuCl)溶解于 2 mL 盐酸(3.2)中,用水稀释至 50 mL,混匀。
- 3.9 氯化亚锡( $SnCl_2$ )-氯化亚铜溶液:溶解 10 g 氯化亚锡( $SnCl_2 \cdot 2H_2O$ )于 25 mL 盐酸(3.2)中,加入 2 mL 氯化亚铜溶液(3.8),用水稀释至 100 mL,混匀(用时现配)。
- 3.10 反洗液:取 20 mL 硫酸溶液(3.4),2 mL 硫氰酸钾溶液(3.7),2 mL 氯化亚锡-氯化亚铜溶液(3.9),混匀(用时现配)。
- 3.11 钼标准溶液:溶解 0.184 0 g 钼酸铵[( $NH_4$ )<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub> · 4H<sub>2</sub>O]于 50 mL 硫酸溶液(3.4)中,置于 1L 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。取此溶液 20.0 mL 于 1 L 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,得 1 mL 含 2.00 μg 钼的标准溶液。

### 4 仪器

#### 4.1 分光光度计,带有 1 cm 比色皿。

国家技术监督局 1992-09-29 批准

1993-08-01 实施