

ICS 59.080.30
W 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 9127—2007
代替 GB/T 9127—1988

柞 蚕 丝 织 物

Tussah silk fabrics

2007-09-05 发布

2008-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准代替 GB/T 9127—1988《柞蚕丝织物》。

本标准与 GB/T 9127—1988 相比,主要变化如下:

- 增加了柞蚕丝织物应符合国家有关纺织品强制性标准的有关要求(本版的 4.4);
- 增加了纤维含量偏差的考核项目(本版的 4.5);
- 增加了色差的考核项目(本版的 4.6);
- 提高了色牢度的指标水平,增加了耐水色牢度指标项目(1988 年版中的 4.2,本版中的 4.5);
- 改变了断裂强力指标的设置方法,采用绝对值法(1988 年版中的 4.1,本版的 4.5);
- 将缩水率改为水洗尺寸变化率(1988 年版中的 4.1,本版的 4.5);
- 外观疵点评定采用评分制,与相关标准协调;
- 规定了成包前绸匹的实测回潮率。

本标准的附录 A 是资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会丝绸分会归口。

本标准起草单位:辽宁丝绸检验所、辽宁出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:刘明义、张德聪、姜爽、郭雅琳、崔勇。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 9127—1988。

柞 蚕 丝 织 物

1 范围

本标准规定了柞蚕丝织物的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定各类服用的练白、染色、印花和色织纯柞蚕丝织物及经丝以柞蚕丝为主要原料与其他纱线交织丝织物的品质。

本标准不适用于评定以特种工艺柞蚕丝为原料的柞蚕丝织物的品质。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105-A02:1993)

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 15552 丝织物试验方法和检验规则

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

特种工艺柞蚕丝

由柞蚕茧或柞蚕挽手纺制而成的具有特殊风格的粗纤度柞蚕丝。

3.2

柞蚕疙瘩丝

在缫丝时,人为地在丝条上捻入不规则的粗细条或疙瘩的柞蚕丝。

4 要求

4.1 柞蚕丝织物的要求包括密度偏差率、质量偏差率、断裂强力、纤维含量偏差、水洗尺寸变化率、色牢度等内在质量和色差(与标样对比)、幅宽偏差率、外观疵点等外观质量。

4.2 柞蚕丝织物评等以匹为单位。质量偏差率、断裂强力、纤维含量偏差、水洗尺寸变化率、色牢度按批评等。密度偏差率、外观质量按匹评等。

4.3 柞蚕丝织物的品质由各项技术指标中最低等级评定,分为优等品、一等品、二等品、三等品,低于三等品的为等外品。

4.4 柞蚕丝织物应符合国家有关纺织品强制性标准的有关要求。

4.5 柞蚕丝织物的内在质量分等规定见表1。