

ICS 79.040
B 68



中华人民共和国国家标准

GB/T 15779—1995

旋切单板用原木

Log of peeled veneer

1995-12-08 发布

1996-07-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
旋 切 单 板 用 原 木
GB/T 15779—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1996年8月第一版 2005年1月电子版制作

*

书号：155066·1-12413

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

旋切单板用原木

GB/T 15779—1995

Log of peeled veneer

1 主题内容与适用范围

本标准规定了旋切单板用原木的主要树种、尺寸、材质指标及材积计量等。
本标准适用于制作胶合板的旋切单板用原木。

2 引用标准

GB/T 144 原木检验
GB 4814 原木材积表

3 技术要求

3.1 树种

3.1.1 针叶树：马尾松、云杉、云南松、樟子松、落叶松等。

3.1.2 阔叶树：椴木、水曲柳、山枣、桦木、枫香、杨木、槭木、荷木、拟赤杨等。

3.2 尺寸

3.2.1 检尺长：

2 m、2.6 m、4 m、5.2 m、6 m。长级公差：允许 $\begin{matrix} +6 \\ -2 \end{matrix}$ cm。

3.2.2 检尺径：

自 26 cm 以上，按 2 cm 进级。

3.3 材质指标(见表)

缺陷名称	限 度	
	针 叶 树	阔 叶 树
活节、死节	节子最大尺寸不得超过检尺径的 30%	
	任意材长 1 m 范围内的节子个数不得超过	
	8 个	4 个
漏 节	全材长范围内不许有	
边材腐朽	全材长范围内不许有	
心材腐朽	心腐直径不得超过 60 mm	