



# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 13015—2014  
代替 FZ/T 13015—2005

---

## 篷盖用维纶本色帆布

Vinylon grey canvas for awning

2014-05-06 发布

2014-10-01 实施

---

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 13015—2005《篷盖用维纶本色帆布》，与 FZ/T 13015—2005 相比主要修改了以下内容：

- 取消三等品品等；
- 调整密度偏差率考核指标，增加单位面积质量偏差率、撕破强力的考核；
- 布面疵点总评分由分/m 改为分/m<sup>2</sup>，取消幅宽分类；
- 横档疵点不分明显与不明显；
- 增加附录 A 技术条件制定规定（规范性附录）、附录 D 用于快速测定织物断裂强力的修正（资料性附录），删除原附录 C，按 FZ/T 10013.2 执行。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位：宁波双盾纺织帆布实业有限公司、上海市纺织工业技术监督所、中国棉纺织行业协会。

本标准主要起草人：李琪、易建设、张宝庆、叶骞春。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 13015—1999、FZ/T 13015—2005。

# 篷盖用维纶本色帆布

## 1 范围

本标准规定了篷盖用维纶本色帆布的术语和定义、分类、要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用鉴定机织生产的篷盖用维纶本色帆布的品质。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 406—2008 棉本色布

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

FZ/T 10003 帆布织物试验方法

FZ/T 10004 棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则

FZ/T 10009 棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**篷盖用维纶本色帆布** **vinylon grey canvas for awning**

经纬纱均用维纶单纱或多股线织造制成的较粗厚织物。主要用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。

## 4 分类

篷盖用维纶本色帆布的产品品种、规格分类,根据用户需要,按照附录 A 制定。

## 5 要求

### 5.1 项目

篷盖用维纶本色帆布要求分为内在质量和外观质量两个方面,内在质量包括织物组织、幅宽偏差率、密度偏差率、单位面积质量偏差率、断裂强力偏差率、撕破强力六项,外观质量为布面疵点一项。

### 5.2 分等规定

5.2.1 篷盖用维纶本色帆布的品等分为优等品、一等品和二等品,低于二等品的为等外品。