



中华人民共和国国家标准

GB 10110—88

出口和服坯绸

Grey kimono silk for export

1988-12-10发布

1989-10-01实施

国家技术监督局 发布

出口和服坯绸

Grey kimono silk for export

1 主题内容与适用范围

本标准规定了和服坯绸抽样、检验方法与技术、包装等方面的要求。
本标准适用于和服坯绸出口检验。

2 引用标准

- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 4666 机织物长度的测定
- GB 4667 机织物幅宽的测定
- GB 4668 机织物密度的测定
- GB 4669 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定

3 产品分类

和服坯绸分面料、里料二类。

4 技术要求

4.1 产品分级

用于出口的和服坯绸分为 A 级品和 B 级品。

4.2 内在质量要求

内在质量分级要求见表1。

表 1

允许偏差, % 项目 分级	长度	门幅	纬密	经密	质量(重量)
A	±2.0	±2.0	±5.0	±4.0	±5.0
B	±2.0	±2.0	±5.1~±8.0	±4.0	±5.1~±8.0

4.3 外观质量要求

4.3.1 外观疵点每米允许扣分见表2。