

w 53

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 53002—2000

腈 纶 毛 条

Acrylic top

2000-09-27发布

2001-04-01实施

国家纺织工业局发布

前　　言

本标准是对 FZ/T 53002—1999(原 FJ/T 533—1985)《腈纶毛条》标准的修订。在编写格式上按 GB/T 1.3—1997《标准化工作导则 第1单元:标准的起草与表述规则 第3部分:产品标准编写规定》进行。在技术内容上作了如下修改:

1. 对分等分批及批号编制的规定进行了修改,把产品等级分为优等品、一等品、合格品。其中一等品指标保持原来一等品的质量指标。
2. 对产品的命名做了规定,重新定义了“正规毛条”、“膨体毛条”和“收缩毛条”。
3. 在长度的测试中增加了先进的长度分析仪测试方法。
4. 把指标适用的线密度规格从单一线密度扩展为覆盖一定面的线密度范围,并增加了线密度为 1.32dtex~2.44dtex 的毛条指标。

本标准自实施之日起,同时代替 FZ/T 53002—1999。

本标准由国家纺织工业局提出。

本标准由上海化学纤维(集团)有限公司归口。

本标准起草单位:上海石油化工股份有限公司腈纶事业部。

本标准主要起草人:王逸君、苏志诚、宋铮、陈美莉、张玲。

本标准于 1985 年首次发布,1999 年调整为行业标准,2000 年第一次修订。

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 53002—2000

腈纶毛条

代替 FZ/T 53002—1999

Acrylic top

1 范围

本标准规定了腈纶毛条的定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存。

本标准适用于用腈纶纤维制成的毛条产品。

本标准不适用于用腈纶纤维和其他纤维混合制成的毛条产品或用其他纤维制成的毛条产品。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 3291.1—1997 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线

GB 6529—1986 纺织品的调湿和试验用标准大气

GB/T 8170—1987 数值修约规则

GB/T 14340—1993 合成短纤维含油率试验方法

GB/T 14341—1993 合成短纤维回潮率试验方法

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 正规毛条

用非收缩纤维制成的腈纶毛条。

3.2 膨体毛条

用非收缩纤维和收缩纤维混合制成的腈纶毛条。

3.3 收缩毛条

用纯收缩纤维制成的腈纶毛条。

3.4 条重

1 m 长毛条的质量,单位为 g。

3.5 毛粒

毛网和毛条的外观疵点之一。梳理过程中产生的纤维纠结体,用针叉拨不开的小毛结,单位用只/g 表示。

3.6 毛片

毛网和毛条的外观疵点之一。梳理过程中产生的纤维纠结体,用针叉不易拨开的毛结,单位用只/m 表示。

3.7 本标准其他术语按 GB/T 3291.1 规定。