


UDC 669.058 : 620.193.7



中华人民共和国国家标准

GB 6466—86

电沉积铬层 电解腐蚀试验 (EC试验)

Electrodeposited chromium coatings

Electrolytic corrosion testing

(EC test)

1986-06-11发布

1987-05-01实施

国家标准化局 批准

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
电沉积铬层 电解腐蚀试验
(EC 试验)
GB 6466—86
*

中国标准出版社出版发行

北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1986年 9月第一版 2005年 8月电子版制作

*

书号：15169·1-4553

版权专有 侵权必究

中华人民共和国国家标准

电沉积铬层 电解腐蚀试验 (EC试验)

UDC 669.058
: 620.193.7

GB 6466—86

Electrodeposited chromium coatings
Electrolytic corrosion testing
(EC test)

本标准规定了评定电沉积铬层的电解腐蚀试验方法，本方法快速而准确。

本标准适用于评价钢或锌合金铸件上的铜—镍—铬和镍—铬电沉积层在户外的耐蚀性。对产品在户外使用的期限和结果，本标准未作规定和解释。对于其他材料和其他沉积层体系，若要用本试验方法，则应事先验证本方法同其室外使用的相应关系。

本标准提供的试验条件，电解镍层是通过铬层的孔隙和裂纹等不连续区（铬层不被浸蚀）进行的。当试样表面达到预定电流密度时，这时由恒电位控制改为恒电流控制，以保证恒定的加速速率。

本标准等效采用国际标准ISO 4539—1980《电沉积铬层—电解腐蚀试验》(EC试验)。

1 试验溶液

采用分析纯试剂、蒸馏水配制。

1.1 电解液

1.1.1 电解液A：当用指示剂溶液鉴定电解后钢基或锌基试样的腐蚀点时，用此电解液进行电解。

硝酸钠 (NaNO_3) 10.0g/L

氯化钠 (NaCl) 1.3g/L

硝 酸 (HNO_3) (比重 = 1.4g/mL) 5 mL/L

槽液寿命：当每升溶液通电量达900C时为止。

1.1.2 电解液B：用于试验钢基试样，腐蚀点在电解液中鉴别。

硝酸钠 (NaNO_3) 10.0g/L

氯化钠 (NaCl) 1.0g/L

硝酸 (HNO_3) (比重 = 1.4g/mL) 5 mL/L

1, 10盐酸二氮杂菲 ($\text{G}_{12}\text{H}_8\text{N}_2 \cdot \text{HC1}$) 1 g/L

槽液寿命：当每升溶液通电量达200C时为止，即相当于溶液用到看不清从腐蚀点冒出的红色液流为止。

1.2 指示剂溶液

1.2.1 溶液C：用于鉴定电解后锌基试样的腐蚀点。

冰醋酸 (CH_3COOH) 2 mL/L

喹啉 ($\text{C}_9\text{H}_7\text{N}$) 8 mL/L

槽液寿命：溶液用到看不清从腐蚀点冒出的白色混浊液流为止。

1.2.2 溶液D：用于鉴定电解后钢基试样的腐蚀点。

冰醋酸 (CH_3COOH) 2 mL/L

硫氰化钾 (KCNS) 3 g/L

过氧化氢 (H_2O_2) 30% 3 mL/L