


UDC 622.3:543.05  
D 61



# 中华人民共和国国家标准

GB 2008—87

---

## 散装氟石取样、制样方法

Method of sampling and sample  
preparation of fluorspar in bulk

1987-12-15发布

1988-10-01实施

国家标准化管理委员会

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**散装氟石取样、制样方法**  
GB 2008—87  
\*  
中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码：100045  
<http://www.bzcbs.com>  
电话：63787337、63787447  
1988年11月第一版 2004年11月电子版制作  
\*  
书号：155066·1-5797

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

UDC 622-3  
:543.05

## 散装氟石取样、制样方法

GB 2008—87

Method of sampling and sample preparation  
of fluorspar in bulk

代替 GB 2008—80

### 1 适用范围

本标准适用于散装氟石(即萤石)的化学成分、水分及粒度用样品的采取和制备。

### 2 引用标准

GB 2007.1 散装矿产品取样、制样通则	手工取样方法
GB 2007.2 散装矿产品取样、制样通则	手工制样方法
GB 2007.3 散装矿产品取样、制样通则	评定品质波动试验方法
GB 2007.4 散装矿产品取样、制样通则	精密度校核试验方法
GB 2007.5 散装矿产品取样、制样通则	取样系统误差校核试验方法
GB 2007.6 散装矿产品取样、制样通则	水分测定方法——热干燥法
GB 2007.7 散装矿产品取样、制样通则	粒度测定方法——手工筛分法

### 3 术语定义

同GB 2007.1~2007.7中的规定。

### 4 一般规定

4.1 本标准规定取样、缩分、测定的总精密度 $\beta_{SDM}$ (%)和取样精密度 $\beta_S$ 以 $\text{CaF}_2\%$ 计(概率为95%)见表1、表2。

表1 一批氟石应取份样的最少个数n及精密度 $\beta$

批量, t		品质波动, %									取样 单元数	
>	<	小, $S_w < 1.5$			中, $1.5 \leq S_w < 2.5$			大, $S_w > 2.5$				
		n	$\beta_S$ , %	$\beta_{SDM}$ , %	n	$\beta_S$ , %	$\beta_{SDM}$ , %	n	$\beta_S$ , %	$\beta_{SDM}$ , %		
6 000	10 000	70	0.36	0.47	140	0.38	0.49	280	0.36	0.47	2	
4 000	6 000	55	0.40	0.50	110	0.43	0.53	220	0.40	0.51	1~2	
2 000	4 000	45	0.45	0.62	90	0.47	0.64	180	0.45	0.62	1	
1 000	2 000	30	0.55	0.70	60	0.58	0.72	120	0.55	0.70	1	
500	1 000	20	0.67	0.80	40	0.71	0.83	80	0.67	0.80	1	
200	500	15	0.77	0.89	30	0.82	0.93	60	0.77	0.89	1	
	200	10	0.95	1.04	20	1.00	1.09	40	0.95	1.04	1	