


UDC 665.9  
B 60



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14074. 2—93

---

## 木材胶粘剂及其树脂检验方法 密 度 测 定 法

Testing methods for wood adhesives and their resins—  
Method for determination of density

1993-03-18 发布

1993-09-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**木材胶粘剂及其树脂检验方法**  
**密 度 测 定 法**

GB/T 14074.2—93

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码：100045  
<http://www.spc.net.cn>  
电话：63787337、63787447  
1993 年 6 月第一版 2006 年 2 月电子版制作

\*

书号：155066 · 1-23842

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 木材胶粘剂及其树脂检验方法 密 度 测 定 法

GB/T 14074.2—93

Testing methods for wood adhesives and their resins—  
Method for determination of density

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了木材胶粘剂用树脂密度测定法。


本标准适用于木材胶粘剂用树脂(酚醛、脲醛及三聚氰胺甲醛树脂)密度的测定。

### 2 仪器

2.1 密度计:分度值为  $0.001 \text{ g/cm}^3$ 。

2.2 量筒:500 mL。

2.3 温度计:0~50°C水银温度计,分度值为 0.1°C。



密度计放置示意图

1—密度计;2—试样;3—量筒

### 3 操作步骤

测定时预先将试样温度调至  $20 \pm 0.1^\circ\text{C}$  后(此温度保持到测定结束),将试样沿玻璃棒慢慢地注入清洁干燥的量筒中,不得使试样产生气泡和泡沫,拿住密度计上端,将其慢慢地放入试样中,注意不要接触筒壁,见上图。当密度计在试样中处于静止状态,记下液面与刻度柄交接处的数据(试样为透明液体时记下液面水平线通过刻度柄的读数)精确到 0.001。平行测定三次,测定结果之差不超过 0.002,计算平