



中华人民共和国国家标准

GB/T 14353.11—93

铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 火焰原子吸收分光光 度法测定银量

Methods for chemical analysis of
copper ores lead ores and zinc ores—
Determination of silver content—
Flame atomic absorption spectrometric method

1993-05-12 发布

1994-02-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 火焰原子吸收分光光 度法测定银量

GB/T 14353.11—93

Methods for chemical analysis of
copper ores lead ores and zinc ores—
Determination of silver content—
Flame atomic absorption spectrometric method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了铜矿石、铅矿石、锌矿石中银含量的测定方法。

本标准适用于铜矿石、铅矿石、锌矿石中银含量的测定，测定范围：10~500 μg/g。

2 引用标准

GB/T 14505 岩石和矿石化学分析方法总则及一般规定

3 方法提要

试料经600℃灼烧后，先用氢氟酸-高氯酸分解、蒸干。再用王水溶至糊状，氨水浸取。在20%氨水介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收分光光度计上，波长324.7 nm处，测量银的吸光度。

4 试剂

4.1 高氯酸($\rho 1.75 \text{ g/mL}$)。

4.2 氢氟酸($\rho 1.13 \text{ g/mL}$)。

4.3 盐酸($\rho 1.19 \text{ g/mL}$)。

4.4 王水(1+1 V+V)：分别移取盐酸(4.3)、硝酸($\rho 1.40 \text{ g/mL}$)和水，按照3+1+4的比例混匀。使用时现配。

4.5 氨水(1+1 V+V)。

4.6 氨水(1+4 V+V)。

4.7 银标准贮存溶液：称取0.1575 g硝酸银(优级纯)(在105~110℃烘干2 h)，置于200 mL烧杯中，加入氨水(4.6)溶解完全，并用氨水(4.6)移入500 mL棕色容量瓶中，定容，摇匀。此溶液1 mL含200 μg银。

4.8 银标准溶液：移取20.00 mL银标准贮存溶液(4.7)，置于200 mL容量瓶中，用氨水(4.6)稀至刻度，摇匀。此溶液1 mL含20 μg银。

4.9 银标准溶液：移取25.00 mL银标准溶液(4.8)，置于100 mL容量瓶中，用氨水(4.6)稀至刻度，摇匀。此溶液1 mL含5 μg银。

国家技术监督局1993-05-12批准

1994-02-01实施