

ICS 59.080.30
W 43

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 42001—2008
代替 FZ/T 42001—1993

柞蚕药水丝

Tussah silk bleached

2008-03-12 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

本标准代替 FZ/T 42001—1993《柞蚕药水丝》。

本标准与 FZ/T 42001—1993 相比主要变化如下：

- 删除柞蚕水漂干缫丝的要求；
- 增加柞蚕药土丝的要求；
- 包装只规定箱装要求。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会丝绸分会归口。

本标准起草单位：辽宁丝绸检验所、辽宁出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：刘明义、姜爽、张德聪。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 42001—1993。

柞蚕药水丝

1 范围

本标准规定了柞蚕药水丝和柞蚕药土丝的要求、检验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于 100D(111.1dtex)及以下的柞蚕药水丝和柞蚕药土丝。

本标准不适用于具有特殊风格的特种工艺柞蚕丝。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

柞蚕药水丝 tussah silk bleached

以柞蚕良茧为原料,经药水丝工艺缫制的柞蚕丝。

3.2

柞蚕药土丝 tussah native bleached

以柞蚕劣茧为原料,经药水丝工艺缫制的柞蚕丝。

4 要求

4.1 柞蚕药水丝的品质根据受验丝的外观质量和内在质量的综合成绩,分为 2A、A、B、C、D 级和级外品。

4.2 柞蚕药水丝的品质分级见表 1。

表 1 柞蚕药水丝的品质分级表

检 验 项 目		级 别				
		2A	A	B	C	D
外观质量	色差/%	10	15	20	30	30 以上
	污染丝/绞	0		1	2	4
	伤丝/绞	0	1	2	3	4
	双丝/绞	0		1	2	2 以上
	缩丝/绞	0		5	10	20
	硬角丝	稍硬		硬		甚硬
	抱合	优	稍劣	劣		甚劣
清洁/分	96.0	95.0	94.0	92.0	90.0	