



# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 12061—2019

---

## 粘纤锦纶/聚酯(PBT)仿兔毛 包芯本色纱线

Viscose/polyamide covered PBT grey yarn of imitation rabbit hair

2019-11-11 发布

2020-04-01 实施

---

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 10)归口。

本标准起草单位:福建金源纺织有限公司、江西金源纺织有限公司、安徽找宝纺织科技有限公司、福建省长乐市新华源纺织有限公司、浙江春江轻纺集团有限责任公司、上海市纺织工业技术监督所、中国棉纺织行业协会。

本标准主要起草人:郑洪、余初一、郑永祥、谈杰、陈宗立、陈乃英、王憬义、杨晓慧。

# 粘纤锦纶/聚酯(PBT)仿兔毛 包芯本色纱线

## 1 范围

本标准规定了粘纤锦纶/聚酯(PBT)仿兔毛包芯本色纱线产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于聚酯(PBT)弹力丝(55.6 dtex)为芯纱,外包粘胶短纤维和锦纶6短纤维,经环锭纺加工的仿兔毛包芯本色纱线,其他规格的聚酯(PBT)弹力丝产品可参照本标准执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2543.1 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法

GB/T 2910.2 纺织品 定量化学分析 第2部分:三组分纤维混合物

GB/T 3292.1 纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法

GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强度和断裂伸长率的测定(CRE法)

GB/T 4743—2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

FZ/T 10007 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则

FZ/T 10008 棉及化纤纯纺、混纺纱线标志与包装

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**粘纤锦纶/聚酯(PBT)仿兔毛包芯本色纱线** **viscose/polyamide covered PBT grey yarn of imitation rabbit hair**

聚酯(PBT)弹力丝为芯纱,外包粘胶短纤维和锦纶6纤维,具有仿兔毛风格的包芯纱线。

## 4 产品分类、标记

4.1 粘纤锦纶/聚酯(PBT)仿兔毛包芯本色纱线产品以不同公称线密度分类。

4.2 粘纤锦纶/聚酯(PBT)仿兔毛包芯本色纱线的原料代号粘胶短纤维为R、锦纶6短纤维为N、聚酯弹力丝为PBT。

4.3 粘纤锦纶/聚酯(PBT)仿兔毛包芯本色纱线标记时,应在线密度前标明纱线的原料代号。

示例:粘纤锦纶/聚酯(PBT)仿兔毛包芯本色纱线,其线密度为18.5 tex,聚酯(PBT)弹力丝规格为55.6 dtex,粘胶纤维、锦纶6短纤维与聚酯(PBT)弹力丝混纺比例为50%、23%、27%,其品种代号为:R/N/PBT 50/23/27 18.5tex(55.6 dtex)。