

ICS 59.080.30
W 13

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 13035—2016

涤纶本色布

Polyester grey fabric

2016-10-22 发布

2017-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
涤纶本色布
FZ/T 13035—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2017年3月第一版

*

书号: 155066·2-31398

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分会(SAC/TC 209/SC 10)归口。

本标准起草单位:奉化市天盾防水材料有限公司、杭州市质量技术监督检测院、常州市中英纺织有限公司、上海市纺织工业技术监督所、中国棉纺织行业协会。

本标准主要起草人:胡长明、王云侠、陈兆波、余耀华、王燕、张宝庆、王耀。

涤纶本色布

1 范围

本标准规定了涤纶本色布的分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于涤纶短纤纺纱、机织生产的涤纶本色布(特种用布除外)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 406—2008 棉本色布

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

FZ/T 10004 棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则

FZ/T 10009 棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

3 分类

涤纶本色布的产品品种、规格分类根据用户需要,按附录 A 规定。

4 要求

4.1 项目

涤纶本色布要求分为内在质量和外观质量两个方面:内在质量包括织物组织、幅宽偏差率、密度偏差率、断裂强力偏差率四项;外观质量为布面疵点一项。

4.2 分等规定

4.2.1 涤纶本色布的品等分为优等品、一等品、二等品,低于二等品的为等外品。

4.2.2 涤纶本色布的评等以匹为单位,织物组织、幅宽偏差率、布面疵点按匹评等,密度偏差率、断裂强力偏差率按批评等,以其中最低一项品等作为该匹布的品等。

4.2.3 成包后涤纶本色布的长度按双方协议规定执行。

注:通常每匹布以 40 m 计。

4.3 内在质量

内在质量分等规定按表 1。