



# 中华人民共和国国家标准

GB 4806.8—2022

## 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

2022-06-30 发布

2023-06-30 实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会  
国家市场监督管理总局 发布

## 前 言

本标准代替 GB 4806.8—2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》。

本标准与 GB 4806.8—2016 相比,主要变化如下:

- 修改了范围;
- 修改了术语和定义;
- 修改了原料要求;
- 修改了感官要求;
- 修改了理化指标,增加了其他理化指标;
- 修改了微生物检测方法;
- 增加了其他技术要求;
- 修改了迁移试验;
- 修改了附录 A 和附录 B;
- 增加了附录 C。

# 食品安全国家标准

## 食品接触用纸和纸板材料及制品

### 1 范围

本标准适用于食品接触用纸和纸板材料及制品。

### 2 术语和定义

#### 2.1 食品接触用纸和纸板材料及制品

在正常使用条件下,各种已经或预期可能与食品或食品添加剂(以下简称食品)接触,或其成分可能转移到食品中的纸和纸板材料及制品,包括涂蜡纸、硅油纸和纸浆模塑制品等。

#### 2.2 纸浆模塑制品

以纸浆为主要原料,按产品用途所需形状,通过成型、模压、干燥等工艺制作成型的制品。

### 3 基本要求

食品接触用纸和纸板材料及制品应符合 GB 4806.1 的规定。

### 4 技术要求

#### 4.1 原料要求

4.1.1 食品接触用纸和纸板材料及制品使用的原料不应对人体健康产生危害。纤维原料应以植物纤维为主,含有的合成纤维原料应符合相应食品安全国家标准的要求。

4.1.2 食品接触用纸和纸板材料及制品中添加剂的使用应符合 GB 9685 及相关公告的规定。

#### 4.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求
感官	色泽正常,无异臭、霉斑或其他污物
浸泡液	迁移试验所得浸泡液不应有异常着色 <sup>a</sup> 、异臭等感官性能的劣变
<sup>a</sup> 未经漂白和未添加着色剂的纸和纸板的脱色不被视为异常着色。	