

ICS 59.060.10  
B 32



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 20223—2006

---

## 棉 短 绒

Cotton linter

2006-03-10 发布

2006-09-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布

## 前 言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由国家质量监督检验检疫总局提出。

本标准由中国纤维检验局归口。

本标准起草单位：山东省纤维检验局、山东海龙股份有限公司、中华全国供销合作总社棉麻局、中华全国供销合作总社棉花加工工业标准化技术委员会。

本标准主要起草人：于丽华、杨照良、田素峰、邢春花、石宝生、孙建民、余泳、万少安。

# 棉 短 绒

## 1 范围

本标准规定了棉短绒的技术要求、分类分级规定、抽样、试验方法、检验证书、包装及标志、储存与运输要求等。

本标准适用于生产、经营、使用、储存的棉短绒。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 6097 棉纤维试验取样方法

GB/T 6102.1 原棉回潮率试验方法 烘箱法

GB/T 6102.2 原棉回潮率试验方法 电测器法

GB/T 6499 原棉含杂率试验方法

GB/T 6975 棉花包装

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 13786 棉花分级室的模拟昼光照明

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**棉短绒(棉籽绒) cotton linter**

用剥绒机从轧棉后的棉籽表面剥下的短纤维。

### 3.2

**一类棉短绒 first-cut linter**

纤维的手扯长度为 13 mm 及以上的棉短绒。一般为头道绒。

### 3.3

**二类棉短绒 second-cut linter**

纤维手扯长度为 13 mm 以下的棉短绒,一般为二道绒。其中长 3 mm 及以下的纤维质量占纤维总质量的 58%及以下。

### 3.4

**三类棉短绒 third-cut linter**

纤维手扯长度为 13 mm 以下的棉短绒,其中长 3 mm 及以下的纤维质量占纤维总质量 58%以上。一般为三道绒。

### 3.5

**成熟纤维百分率 percent maturity**

样品试样中成熟纤维根数占纤维总根数的平均百分率。