

ICS 59.080.99  
W 59



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 23170—2008

---

## 发制品 假发头套及头饰

Hair products—Wigs and hair pieces accessories

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国发制品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司、青岛即发集团控股有限公司。

本标准参与起草单位：许昌市质量技术监督检验测试中心、河南省标准研究院、许昌龙正发制品有限公司、青岛海森林进出口有限公司、禹州森源发制品(集团)有限公司。

本标准主要起草人：郑有全、张开天、张合亭、战波、化明利、张天有、王铮、孙显秀、张良、吕亚品、韩利杰、王爱琴。

# 发制品 假发头套及头饰

## 1 范围

本标准规定了假发头套及头饰的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标签、包装、运输、贮存。本标准适用于以人发和人造色发为原料,经加工制成的假发头套及头饰。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—2008,ISO 105-X12:2001,IDT)

GB/T 7573 纺织品 水萃取 pH 值的测定(GB/T 7573—2002,ISO 3071:1980,MOD)

GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(GB/T 8427—2008,ISO 105-B02:1994,MOD)

GB/T 9995 纺织材料含水量和回潮率的测定 烘箱干燥法

GB/T 13835.5 兔毛单纤维断裂强度和伸长试验方法

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 23166 发制品 术语

FZ/T 01057.3 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分:显微镜法

## 3 术语和定义

GB/T 23166 确立的术语和定义适用于本标准。

## 4 要求

### 4.1 感官

- 4.1.1 色发排发应疏密均匀,机制线颜色与色发颜色一致。
- 4.1.2 单色发颜色应一致。
- 4.1.3 同一产品色发手感应一致,无脱发现象。
- 4.1.4 曲度应自然、蓬松、有弹性。
- 4.1.5 应佩戴舒适、透气性好。帽底应整体平滑,材料颜色应协调自然。
- 4.1.6 应洁净、无异物。
- 4.1.7 仿真头皮应柔软,针迹均匀。
- 4.1.8 发型应连接自然。
- 4.1.9 头套帽型应饱满,排发行距均匀。
- 4.1.10 手织产品织发密度应仿真自然。

### 4.2 技术指标

- 4.2.1 质量偏差率应不大于4%。
- 4.2.2 完成长度负偏差应不大于10 mm。
- 4.2.3 回潮率: