



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 6987.9—2001  
neq ISO 5194:1981

## 铝及铝合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定锌量

Aluminium and aluminium alloys  
—Determination of zinc content  
—Flame atomic absorption spectrometric method

2001-07-10 发布

2001-12-01 实施

中 华 人 民 共 和 国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 前　　言

本标准是对 GB/T 6987.1~6987.21—1986、GB/T 6987.22~6987.23—1987、GB/T 6987.24—1988 的修订，本次修订主要有以下变化：

- 修订前共测定 18 个元素，有 24 个分析方法，修订后共测定 22 个元素，有 32 个分析方法；
- 新增加了镉、锂、硼、锶四种元素的分析方法，分别是 GB/T 6987.25、GB/T 6987.26、GB/T 6987.27、GB/T 6987.28；
- 新制定了铜、铬、钛、稀土元素的分析方法，分别是 GB/T 6987.29、GB/T 6987.30、GB/T 6987.31、GB/T 6987.32；
- 为适应实际情况，GB/T 6987.5、GB/T 6987.9、GB/T 6987.10、GB/T 6987.11、GB/T 6987.12、GB/T 6987.13、GB/T 6987.19、GB/T 6987.20、GB/T 6987.22、GB/T 6987.23、GB/T 6987.24 等 11 个分析方法扩大了元素的分析范围；
- 其余 13 个分析方法经编辑性整理后予以重新确认。

本标准中有 17 个分析方法非等效采用国际标准，具体采用情况见表 1。

表 1

序号	分标准编号	分标准名称	采用国际标准
1	GB/T 6987.1	电解重量法测定铜量	ISO 796:1973
2	GB/T 6987.2	草酰二酰肼分光光度法测定铜量	ISO 795:1976
3	GB/T 6987.3	火焰原子吸收光谱法测定铜量	ISO 3980:1977
4	GB/T 6987.4	邻二氮杂菲分光光度法测定铁量	ISO 793:1973
5	GB/T 6987.5	重量法测定硅量	ISO 797:1973
6	GB/T 6987.6	钼蓝分光光度法测定硅量	ISO 808:1973
7	GB/T 6987.7	高碘酸钾分光光度法测定锰量	ISO 886:1973
8	GB/T 6987.8	EDTA 滴定法测定锌量	ISO 1784:1976
9	GB/T 6987.9	火焰原子吸收光谱法测定锌量	ISO 5194:1981
10	GB/T 6987.11	火焰原子吸收光谱法测定铅量	ISO 4192:1981
11	GB/T 6987.12	二安替吡啉甲烷分光光度法测定钛量	ISO 6827:1981
12	GB/T 6987.14	丁二酮肟分光光度法测定镍量	ISO 3979:1977
13	GB/T 6987.15	火焰原子吸收光谱法测定镍量	ISO 3981:1977
14	GB/T 6987.16	CDTA 滴定法测定镁量	ISO 2297:1973
15	GB/T 6987.17	火焰原子吸收光谱法测定镁量	ISO 3256:1977
16	GB/T 6987.18	火焰原子吸收光谱法测定铬量	ISO 4193:1981
17	GB/T 6987.30	萃取分离-二苯基碳酰二肼分光光度法测定铬量	ISO 3978:1976

本标准自实施之日起，同时代替 GB/T 6987.1~6987.21—1986、GB/T 6987.22~6987.23—1987、GB/T 6987.24—1988。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所归口。

本标准由东北轻合金有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本标准由东北轻合金有限责任公司、郑州轻金属研究院、抚顺铝厂、兰州铝业股份有限公司西北铝加工分公司、本溪合金有限责任公司、北京有色金属研究总院、西南铝业(集团)有限责任公司、中国长城铝业公司、贵州铝厂起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为；

——GB/T 6987. 1~6987. 21—1986；

——GB/T 6987. 22~6987. 23—1987；

——GB/T 6987. 24—1988。

## 前　　言

本标准是对 GB/T 6987.9—1986《铝及铝合金化学分析方法 原子吸收分光光度法测定锌量》的重新确认,除对锌量的测定范围作了修订外,其他为编辑性整理。

本标准非等效采用国际标准 ISO 5194:1981《铝及铝合金—锌量的测定—火焰原子吸收光谱法》,采用说明如下:本标准测定范围为:0.001%~6.00%,ISO 5194:1981 的测定范围为:0.002%~6%。

本标准的附录 A 为提示的附录。

本标准自实施之日起代替 GB/T 6987.9—1986。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所归口。

本标准由东北轻合金有限责任公司负责起草。

本标准由郑州轻金属研究院起草。

本标准主要起草人:陈 静、张炜华、王淑华。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

# 中华人民共和国国家标准

## 铝及铝合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定锌量

GB/T 6987.9—2001  
neq ISO 5194:1981

代替 GB/T 6987.9—1986

Aluminium and aluminium alloys  
—Determination of zinc content  
—Flame atomic absorption spectrometric method

### 1 范围

本标准规定了铝及铝合金中锌含量的测定方法。

本标准适用于铝及铝合金中锌含量的测定。测定范围:0.001%~6.00%。

### 2 方法提要

试料用盐酸和过氧化氢溶解,于原子吸收光谱仪波长 213.9 nm 处,以空气-乙炔贫燃性火焰测量锌的吸光度。

### 3 试剂

3.1 铝(99.99%,不含锌)。

3.2 硝酸( $\rho$ 1.42 g/mL)。

3.3 氢氟酸( $\rho$ 1.14 g/mL)。

3.4 过氧化氢( $\rho$ 1.10 g/mL)。

3.5 盐酸(1+1)。

3.6 硫酸(1+1)。

3.7 铝溶液(20 mg/mL):称取 20.00 g 经酸洗的铝(3.1)置于 1 000 mL 烧杯中,盖上表皿,分次加入总量为 600 mL 盐酸(3.5),加一滴汞助溶。待剧烈反应停止后,缓慢加热至完全溶解,然后加入数滴过氧化氢(3.4),煮沸数分钟,分解过量的过氧化氢,冷却。将溶液移入 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。

3.8 铝溶液(2 mg/mL):移取 50.00 mL 铝溶液(3.7)于 500 mL 容量瓶中,加入 270 mL 盐酸(3.5),用水稀释至刻度,混匀。

3.9 锌标准贮存溶液:称取 1.000 0 g 锌(99.99%),置于 400 mL 烧杯中,盖上表皿,分次加入总量为 50 mL 的盐酸(3.5),缓慢加热至完全溶解,冷却。将溶液移入 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 1 mg 锌。

3.10 锌标准溶液:移取 50.00 mL 锌标准贮存溶液(3.9)于 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 0.05 mg 锌。

3.11 锌标准溶液:移取 10.00 mL 锌标准贮存溶液(3.9)于 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 0.01 mg 锌。