


UDC 669.71-41 : 621.3
H 61



中华人民共和国国家标准

GB 12768—91

重 熔 用 电 工 铝 锭

Electrical aluminium ingots for remelting

1991-03-27发布

1991-12-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国
国家标准
重熔用电工铝锭
GB 12768—91

*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.bzcbs.com>
电话：63787337、63787447
1991 年 9 月第一版 2004 年 12 月电子版制作
*
书号：155066 · 1-8294

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

重熔用电工铝锭

GB 12768—91

Electrical aluminium ingots for remelting

1 主题内容与适用范围

本标准规定了氧化铝-冰晶石熔盐电解法生产的重熔用电工铝锭的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输等。

本标准适用于制造电线、电缆等导电材料用的铝锭。

2 引用标准

GB 1196 重熔用铝锭技术条件

GB 6987 铝及铝合金化学分析方法

3 技术要求

3.1 化学成分

3.1.1 重熔用电工铝锭的化学成分应符合下表的规定。

| 牌号 | 化 学 成 分, % | | | | | |
|----------|------------|-------|------|-------|------------|------|
| | Al 不小于 | 杂质不大于 | | | | |
| | | Si | Fe | Cu | V+Cr+Mn+Ti | 总和 |
| Al99.70E | 99.70 | 0.08 | 0.20 | 0.005 | 0.01 | 0.30 |
| Al99.65E | 99.65 | 0.10 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.35 |

注：铝含量以 100.00% 减杂质总和来确定。

3.1.2 钒、铬、锰、钛不做常规分析，但必须保证符合 3.1.1 条的规定；需方有要求时可提供数据。

3.1.3 铁硅比不小于 1.3。

3.2 外观

电工铝锭的外观应符合 GB 1196 的规定。

3.3 外形和重量

重熔用电工铝锭外形几何尺寸不作统一规定，但锭形应符合 GB 1196 的规定，每块重量为(15 或 20)±2 kg。

4 试验方法和检验规则

4.1 仲裁分析的取样和制样

4.1.1 从该批电工铝锭上、中、下部各取一块铝锭(当铝锭散开分不清上、中、下时，则将该批铝锭重新堆垛，再从上、中、下部各取一块铝锭)。

4.1.2 取样采用钻孔法；钻孔时用直径 15~20 mm 的钻头(不允许使用任何润滑油，可用无水乙醇)，