

ICS 59.080.30  
W 04



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 7078—1997  
eqv ISO 105-X09:1994

## 纺织品 色牢度试验 耐甲醛色牢度

Textiles—Tests for colour fastness—  
Colour fastness to formaldehyde

1997-10-09 发布

1998-05-01 实施

国家技术监督局发布

## 前　　言

本标准根据 ISO 105-X09:1994《纺织品——色牢度试验——X09 部分：耐甲醛色牢度》对 GB 7078—86 进行修订，修订后的文本等效于 ISO 105-X09:1994。

本标准对 GB 7078—86 作了如下修改：

1. 根据 GB/T 1.1—1993 和 1995.1.12 修改通知，修改了封面及题头编写格式，增加了前言和 ISO 前言。

2. 按 ISO 105 编写程序，第 2 章与第 3 章对调。第 2 章加导语。
3. 长度单位改为 mm。
4. 增加了试验报告的内容。

本标准从实施之日起，代替 GB 7078—86。

本标准由中国纺织总会提出。

本标准由中国纺织总会标准化研究所归口。

本标准由中国纺织总会标准化研究所、上海纺织标准计量研究所共同起草。

本标准主要起草人：陆文宝、童金柱、徐介寿、齐亚民。

本标准于 1986 年首次发布，1997 年修订。

## ISO 前言

ISO(国际标准化组织)为国家标准组织的国际联盟(ISO 成员)。国际标准的准备工作通常由 ISO 技术委员会推出。各成员对技术委员会已建立的项目有兴趣，则有权参加该委员会。官方与非官方的国际组织，与 ISO 取得联系，亦可参与工作。ISO 在电工技术标准化的一切事项中均与国际电工委员会(IEC)取得紧密联系。

技术委员会采纳的国际标准草案向成员传递投票，75%以上赞成方作为国际标准发布。

国际标准 ISO 105-X09 由 ISO/TC 38/SC1 纺织技术委员会有色纺织品和染料试验分委员会制定。

该第 4 版作了技术修订，取消和代替了第 3 版(ISO 105-X09:1987)。

ISO 105 目前已发布了 13 个“部分”，每个部分用一个字母表示(如“A”部分)，版本为 1978 至 1985 年。每个部分包括一个系列“篇”。每篇均属于相应的部分并以两位系列数字表明(即“A01”篇)。这些篇现以分开文件出版，其原先“部分”字母头仍保留不变。ISO 105-A01 给出了全部目录。

# 中华人民共和国国家标准

## 纺织品 色牢度试验 耐甲醛色牢度

GB/T 7078—1997  
eqv ISO 105-X09:1994

代替 GB 7078—86

Textiles—Tests for colour fastness  
—Colour fastness to formaldehyde

### 1 范围

1.1 本标准规定了一种对各种纺织品耐甲醛气体作用能力的测定方法。如织物与经过防皱整理的布匹一起在仓库中存贮的情况下可能遇到的甲醛气体。

1.2 本方法不适用于评定用尿素甲醛类产品作防皱整理时所产生的变色,或染色物用甲醛溶液后处理所产生的变色。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250—1995 评定变色用灰色样卡(idt ISO 105-A02:1993)

GB/T 6151—1997 纺织品 色牢度试验 试验通则(eqv ISO 105-A01:1994)

### 3 原理

纺织品试样置于密闭容器内,暴露于甲醛气体中。用灰色样卡评定试样的变色。

### 4 设备和材料

4.1 玻璃罩,容积为 6L。

4.2 玻璃或不锈钢试样架,悬挂试样用。

4.3 瓷碟,容量 50mL。

4.4 甲醛溶液(350g/kg)。

4.5 评定变色用灰色样卡,符合 GB 250。

### 5 试样

5.1 如试样是织物,取 40mm×100mm 试样一块。

5.2 如试样是纱线,将它编成织物,取 40mm×100mm 试样一块。或做成平行长度 100mm, 直径约 5mm 的灯芯束,扎紧两端。

5.3 如试样是散纤维,充分梳压使成 40mm×100mm 的薄层,缝合在一块作为支承的棉织物上。

### 6 操作程序

6.1 将试样固定在玻璃架(4.2)上,使能自由地悬挂在瓷碟(4.3)上面,而不与甲醛溶液(4.4)直接接触。  
国家技术监督局 1997-10-09 批准

1998-05-01 实施