

UDC 678.076 : 620.1
A 83



中华人民共和国国家标准

GB/T 14447—93

塑料薄膜静电性测试方法 半衰期法

Test method for electrostatic properties of plastic films—
Half-life method

1993-06-14发布

1993-12-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

塑料薄膜静电性测试方法 半衰期法

GB/T 14447—93

Test method for electrostatic properties of plastic films—
Half-life method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了在实验室条件下,以电晕放电形式使塑料薄膜带电后,其静电半衰期(以下简称“半衰期”)的测试方法。

本标准适用于塑料薄膜,其他绝缘材料制成的薄膜也可参照采用。

2 引用标准

GB 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

3 术语及符号

3.1 静电电压 electrostatic voltage

试样受某种外界作用后,其上积累的相对稳定的电荷所产生的对地电压,以 U 表示。

3.2 静电电场强度 electrostatic field intensity

试样受某种外界作用后,其上积累的相对稳定的电荷所产生的静电电场强度,以 E 表示。

3.3 静电峰值电压 electrostatic peak voltage

试样受某种外界作用后,所产生的最大静电电压,以 U_0 表示。

3.4 静电峰值电场强度 electrostatic peak field intensity

试样受某种外界作用后,所产生的最大静电电场强度,以 E_0 表示。

3.5 半衰期 half-life

当外界作用撤除后,试样静电电压(或静电电场强度)衰减至峰值的一半时所需的时间,以 $t_{1/2}$ 表示。

3.6 剩余静电电压 residual electrostatic voltage

当外界作用撤除后,作为时间函数而存在的静电电压。

如: $U_{1\ 000}$ (1 000 s 后), $U_{2\ 000}$ (2 000 s 后)

3.7 剩余静电电场强度 residual electrostatic field intensity

当外界作用撤除后,作为时间函数而存在的静电电场强度。

如: $E_{1\ 000}$ (1 000 s 后), $E_{2\ 000}$ (2 000 s 后)

4 测试原理

在规定的测试条件下,对放电电极施加高电压,以电晕放电形式使试样带电,在停止施加高电压后,试样接地自然衰减,测试试样半衰期以评价试样带电后的电荷泄漏性能。