

UDC 678.061 : 536.421.2
G 38



中华人民共和国国家标准

GB/T 15332—94

热熔胶粘剂软化点的测定 环球法

Determination of the softening point of
hot-melt adhesives—Ball and ring method

1994-12-22发布

1995-10-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

热熔胶粘剂软化点的测定 环球法

GB/T 15332—94

Determination of the softening point of
hot-melt adhesives—Ball and ring method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用环球法测定热熔胶粘剂软化点的试验仪器,试样制备及试验步骤。

本标准适用于固态热熔胶粘剂软化点的测定。

2 原理

把确定质量的钢球置于填满试样的金属环上,在规定的升温条件下,钢球进入试样,从一定的高度下落,当钢球触及底层金属挡板时的温度,视为软化点。

3 仪器和传热介质

3.1 软化点测定器装置

软化点测定装置(如图1所示,它由下列部件组成):