



中华人民共和国国家标准

GB 5189—85

青 铜 箔

Bronze foil

1985-05-18 发布

1986-03-01 实施

国 家 标 准 局 批 准

青 铜 箔

Bronze foil

本标准适用于仪表、手表、电讯等工业部门制造零件用的青铜箔。

1 品种

1.1 牌号、状态、规格

箔材的牌号、状态和规格应符合表 1 的规定。

表 1

mm

牌 号	供 应 状 态	厚 度	宽 度	长 度 不小于
QSn6.5-0.1 QSi3-1	硬 (Y)	0.005~0.008	40~80	5000
		0.010~0.020	40~100	
		0.030~0.050	40~200	

1.2 尺寸及允许偏差

箔材的尺寸及其允许偏差应符合表 2 的规定。

表 2

mm

厚 度	厚 度 允 许 偏 差		宽 度	宽度允许 偏 差
	普 通 精 度	较 高 精 度		
0.005	±0.001	—	40、50、60、80	±0.5
0.008	+0.001 -0.002	—		
0.010	+0.002 -0.004	+0.002 -0.003	40、50、60、80、100	
0.012				
0.015				
0.020	+0.003 -0.004	±0.003	40、50、60、80、 100、120、150、 200	
0.030				
0.040				
0.050	+0.004 -0.005	±0.004		

注：① 经双方协议，可供应其他规格和允许偏差的箔材。

② 合同中未注明精度等级时，按普通精度供应。