



# 中华人民共和国体育行业标准

TY/T 2003.9—2021

---

## 运动面层性能测试方法 第 9 部分：合成材料拉伸性能

Test method for performance of sports surface—  
Part 9: Tensile properties of synthetic material

2021-07-08 发布

2022-01-01 实施

---

国家体育总局 发布

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 TY/T 2003《运动面层性能测试方法》的第 9 部分。TY/T 2003 已经或即将发布以下部分：

- 第 1 部分：规格；
- 第 2 部分：厚度；
- 第 3 部分：抗滑值；
- 第 4 部分：冲击吸收；
- 第 5 部分：垂直变形；
- 第 6 部分：球滚动性能；
- 第 7 部分：垂直球反弹；
- 第 8 部分：滚动负荷；
- 第 9 部分：合成材料拉伸性能。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国体育标准化技术委员会设施设备分技术委员会(SAC/TC 456/SC 1)提出。

本文件由国家体育总局体育经济司归口。

本文件起草单位：北京华安联合认证检测中心有限公司、山东东海集团有限公司、江苏省产品质量监督检验研究院。

本文件主要起草人：刘海鹏、潘朝阳、赵英魁、陈韶、于惊鸿。

## 引 言

面层性能测试方法是验证运动面层是否满足使用要求、保障运动安全、确保场地质量的重要技术支撑。TY/T 2003《运动面层性能测试方法》系列标准旨在夯实体育设施设备基础标准体系,提供科学、有效、先进的运动面层测试方法。为避免标准篇幅过长,简化标准查询使用过程,标准将运动面层性能的测试方法分别立项,拟由以下部分组成:

- 第1部分:规格。目的在于为运动面层的平整度、坡度、尺寸、角度等提供检测方法。
- 第2部分:厚度。目的在于为运动面层的厚度、绝对厚度提供检测方法。
- 第3部分:抗滑值。目的在于为运动面层的抗滑值提供检测方法。
- 第4部分:冲击吸收。的在于为运动面层的冲击吸收提供检测方法。
- 第5部分:垂直变形。目的在于为运动面层的垂直变形和标准垂直变形提供检测方法。
- 第6部分:球滚动性能。目的在于为运动面层的球滚动性能提供检测方法。
- 第7部分:垂直球反弹。目的在于为运动面层的垂直球反弹高度和垂直球反弹率提供检测方法。
- 第8部分:滚动负荷。目的在于为运动面层的滚动负荷提供检测方法。
- 第9部分:合成材料拉伸性能。目的在于为运动面层的拉伸强度和拉断伸长率提供检测方法。

# 运动面层性能测试方法

## 第9部分：合成材料拉伸性能

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题，使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

### 1 范围

本文件规定了合成材料运动面层拉伸性能测试的原理、试验条件、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理和试验报告等内容。

本文件适用于合成材料运动面层拉伸性能的测试。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1040.1—2018 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则

GB/T 10654—2001 高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定

GB 21389 游标、带表和数显卡尺

GB/T 38373—2019 体育设施运动面层系统和运动性能 通用词汇

TY/T 2003.2—2021 运动面层性能测试方法 第2部分：厚度

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**合成材料面层** **synthetic material surface**

铺装在沥青混凝土或水泥混凝土等建筑结构基层上具有运动功能和运动保护功能的高分子合成材料层。

注：本文件指塑胶类合成材料面层。

[来源：GB/T 38373—2019, 2.6.1.1]

#### 3.2

**标距** **gauge length**

试样中间部分两标线之间的初始距离。

[来源：GB/T 1040.1—2018, 3.1]

#### 3.3

**拉伸应力** **tensile stress**

在试样标距内，每单位原始截面上所受的力。

[来源：GB/T 1040.1—2018, 3.6]