

W 33

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 33010—1999

苎 麻 卷 烟 带

Ramie cigarette belt

1999-12-28发布

2000-07-01实施

国家纺织工业局 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
苎麻卷烟带
FZ/T 33010—1999

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.spc.net.cn>
<http://www.gb168.cn>
电话：(010)51299090、68522006

2000 年 7 月第一版

*

书号：155066 · 2-13093

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68522006

前　　言

苎麻卷烟带是烟机上烟纸、烟叶的运输带,苎麻卷烟带的生产,在我国已有近 10 年的历史,但没有一个完整的产品标准。为了与国际标准接轨,适应生产需要,提高苎麻卷烟带的产品质量,依据原中国纺织总会纺科标(1997)014 号文关于下达“纺织工业一九九七国家标准、行业标准制修订计划项目”的要求,制定了本标准。

本标准合格品相当于国际一般水平。

本标准的试验方法均引用了已采用国际标准的国家标准。

本标准为首次发布,从 2000 年 7 月 1 日起实施。

本标准由国家纺织工业局规划发展司提出。

本标准由湖南苎麻技术研究中心归口。

本标准由湖南省纺织产品质量监督检验测试中心负责起草。

本标准起草人:蒋 敏、彭爱葵、邓芝香、谢尊辉。

中华人民共和国纺织行业标准

苎 麻 卷 烟 带

FZ/T 33010—1999

Ramie cigarette belt

1 范围

本标准规定了苎麻卷烟带的产品品种规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输及贮存。

本标准适用于鉴定含苎麻纤维50%及以上为原料制成的机织环形卷烟带的品质。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 250—1995 评定变色用灰色样卡

GB 251—1995 评定沾色用灰色样卡

GB/T 3820—1997 纺织品和纺织制品厚度的测定

GB/T 4668—1995 机织物密度的测定

FZ/T 60021—1996 织带产品物理和机械性能试验方法

3 产品品种规格

苎麻卷烟带的品种、规格,根据用户需要,由生产部门制定或按合同规定执行。

4 技术要求

4.1 技术要求分为内在质量和外观质量两个方面,内在质量有经纬密度、厚度、断裂强力、断裂伸长率等四项,外观质量有尺寸公差、带面疵点两项。

4.2 苧麻卷烟带根据内在质量和外观质量,分为合格品、不合格品。内在质量按批评定,外观质量按条评定,内在质量和外观质量全部达到规定要求者为合格品,任何一项超过规定均为不合格品。

4.3 苧麻卷烟带的内在质量规定见表1。

4.4 苧麻卷烟带的外观质量规定见表2、表3。

表1 内在质量规定

项 目		标 准	允 许 偏 差	
			合 格 品	不 合 格 品
厚度,mm		按产品规格	±0.05	超过±0.05
密度 根/cm	经纱	按产品规格	±0.5	超过±0.5
	纬纱		±0.5	超过±0.5
断裂强力 N/cm	高速带 ≥	1 050	符合标准要求	不符合标准要求
	非高速带 ≥	700	符合标准要求	不符合标准要求
断裂伸长率,%		≤	5	符合标准要求
				不符合标准要求