

UDC 669.21/.23 : 669.215/.235 : 543.06
H 15



中华人民共和国国家标准

GB/T 15072.7—94

贵金属及其合金化学分析方法 金合金中铬量的测定

Method for chemical analysis of precious
metals and their alloys—
Gold alloys—Determination of chromium content

1994-05-11 发布

1994-12-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

贵金属及其合金化学分析方法 金合金中铬量的测定

GB/T 15072.7—94

Method for chemical analysis of precious
metals and their alloys —
Gold alloys—Determination of chromium content

1 主题内容与适用范围

本标准规定了金合金中铬含量的测定方法。

本标准适用于 AuNiCr5-1、AuNiCr5-2 合金中铬含量的测定。测定范围:0.5%~3%。

2 引用标准

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

3 方法提要

试料以混合酸溶解,亚硫酸还原分离金。以银(I)为催化剂,用过硫酸铵溶液将铬(Ⅲ)氧化成铬(VI)。在含硫酸铁铵的稀硫酸溶液中,以电生亚铁作滴定剂滴定铬(VI),电位法指示终点。借助于质量、时间、电流等物理量及法拉第常数计算铬含量。

4 试剂

4.1 亚硫酸($\rho 1.03 \text{ g/mL}$)。

4.2 混合酸:三个单位体积的盐酸($\rho 1.19 \text{ g/mL}$)与一个单位体积的硝酸($\rho 1.42 \text{ g/mL}$)混合。用时现配。

4.3 硝酸银溶液(50 g/L)。

4.4 过硫酸铵溶液(250 g/L)。用时现配。

4.5 重铬酸钾溶液(0.5 g/L)。

4.6 阳极电解质溶液: $c(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 \text{ mol/L}$ 。

4.7 阴极电解质溶液:于 1 000 mL 烧杯中加入 800 mL 水,在搅拌下缓慢加入 111 mL 硫酸($\rho 1.84 \text{ g/mL}$),冷却至室温,加入 96.4 g 硫酸铁铵[$\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$]溶解,以水稀释至 1 L。

5 仪器、装置

5.1 精密库仑滴定仪:恒电流精度应优于或等于 1/10 000;电位检测精度 1 mV;六位数字显示计时,可读 0.1 s。

5.2 电解池,如图示。

5.3 电磁搅拌器。