



中华人民共和国国家标准

GB/T 12690.3—2002

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化学分析方法 重量法测定稀土氧化物中水分量

Chemical analysis methods for non-RE impurity of rare
earth metals and their oxides

—Determination of water content of rare earth
oxides—Gravimetric method

2002-11-19 发布

2003-06-01 实施

中华人 民共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前　　言

原 GB/T 12690—1990《稀土金属及其氧化物化学分析方法》的部分方法经过修订为 GB/T 12690—2002《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》。

本标准是在 XB/T 606. 3—1995《稀土产品化学分析方法水分的测定》基础上制订。本标准与 XB/T 606. 3—1995相比,扩大了适用范围和测定范围。

本标准由国家发展计划委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草,江阴加华新材料资源有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人:刘鸿、邝静。

本标准主要验证人:谢建伟、姚京壁、余丽萍、张慧萍。

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化学分析方法

重量法测定稀土氧化物中水分量

1 范围

本标准规定了稀土氧化物中水分量的测定方法。

本标准适用于稀土氧化物中水分量的测定,测定范围:0.20%~15.00%。

2 方法原理

试样在 $105^{\circ}\text{C} \sim 110^{\circ}\text{C}$ 干燥一定时间，水分可以完全蒸发。称量样品干燥前后的质量，计算出水分量。

3 仪器与设备

- 3.1 称量瓶: $\phi 40$ mm, 高 25 mm。
 3.2 天平: 感量 0.000 1 g。
 3.3 干燥箱: 温度 $>110^{\circ}\text{C}$ 。

4 试样

试样需密封包装，开封后立即称量。

5 分析步骤

5.1 试料

称取约 5 g 试样(4), 精确至 0.000 1 g。

5.2 测定数量

称取两份试剂，进行平行测定，取其平均值。

5.3 测定

- 5.3.1 将试料(5.1)置于已恒重的称量瓶(3.1)中,半开盖在干燥箱内于105℃~110℃干燥60 min。取出称量瓶,盖上盖,移入干燥器中,冷却至室温,称其质量。

5.3.2 重复5.3.1条的操作,直至质量恒定。

6 分析结果的计算与表述

按式(1)计算水分的质量分数(%):

式中：

m_0 ——试料的质量,单位为克(g);

m_1 ——称量瓶的质量,单位为克(g);

m_2 ——加热后称量瓶与试料的质量,单位为克(g)。