



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 736—2007

警服材料 涤纶网眼布

Material for police uniform—Net weave fabric for terylene

2007-11-14 发布

2007-12-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全
行 业 标 准
警服材料 涤纶网眼布

GA 736—2007

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字
2008年1月第一版 2008年1月第一次印刷

*

书号: 155066·2-18388

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：总后军需生产技术研究所、公安部特种警用装备质量监督检验中心、天津市森通针织厂。

本标准主要起草人：张勤学、吴爽、顾嘉森。

本标准于 2007 年 11 月 14 日首次发布。

警服材料 涤纶网眼布

1 范围

本标准规定了警服用涤纶网眼布的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于警服用涤纶网眼布的生产、检验、验收与订购。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105/A02:1993)

GB/T 2912.1—1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)(eqv ISO/FDIS 14184-1:1997)

GB/T 3921.3—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3(eqv ISO 105-C03:1989)

GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(eqv ISO 105/E04:1994)

GB/T 4667—1995 机织物幅宽的测定(eqv ISO 3932:1976)

GB/T 4669—1995 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定(eqv ISO 3801:1997)

GB/T 7573—2002 纺织品 水萃取液 pH 值的测定(ISO 3071:1980, MOD)

GB/T 8878—2002 棉针织内衣(neq ASTM 4234:2001)

QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜

FZ/T 70002—1992 针织物线圈密度测量法

FZ/T 72001—1992 涤纶针织面料

3 要求

3.1 材料及结构

3.1.1 涤纶网眼布材料为 56 dtex/24 f 涤纶长丝。

3.1.2 涤纶网眼布经针织经编而成,组织结构为“三空一”网眼结构,应符合主管部门批准的中国人民警察服装材料标样(以下简称“标样”,编号为:JFB1-05)的规定。

3.2 颜色

颜色为藏蓝色,应符合标样,色差与标样对比不低于 4 级。

3.3 物理性能

物理性能见表 1。

表 1 物理性能

项 目	指 标	
幅宽/cm \geq	150	
平方米质量/(g/m ²) \geq	42	
顶破强力/N \geq	130	
网眼密度/(眼/10 cm)	直向	16~19
	横向	25~29