


ICS 79.040
B 69



中华人民共和国国家标准

GB 4820—1995

罐 道 木

Sawn timber for shaft lifting guide

1995-12-08 发布

1996-07-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
罐 道 木
GB 4820—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1996年6月第一版 2005年1月电子版制作

*

书号：155066·1-12370

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

罐道木

代替 GB 4820—84

Sawn timber for shaft lifting guide

1 主题内容与适用范围

本标准规定了罐道木的树种、尺寸、材质指标和检验方法。
本标准适用于矿山竖井专用罐道木。

2 引用标准

GB 449 锯材材积表
GB 4822 锯材检验

3 技术要求

3.1 树种

红松、樟子松、云杉、云南松、华山松、广东松。

注：如需其他树种可由供需双方商定。

3.2 尺寸

3.2.1 长度：6, 8 m。

3.2.2 宽度、厚度：单位以 mm 计。

210×210	240×240
270×270	300×300

注：上列尺寸用户可按实际需要选订，如另需其他尺寸时，由供需双方商定。

3.2.3 公差

3.2.3.1 长度允许： $\pm \frac{1}{2}$ cm。

3.2.3.2 宽度、厚度允许： $\pm \frac{1}{4}$ mm。

3.3 材质指标见下表。

缺陷名称	检 量 方 法	允许限度
活节、死节	最大尺寸不得超过材宽的	25%
腐 朽	全材长范围内	不许有
虫 害	虫眼最多 1 m 范围内个数不得超过	8 个