

ICS 59.080.30
W 62

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 72022—2017

高弹塑身内衣用针织面料

High-elastic knitting fabric for shaping underwear

2017-11-07 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准主要起草单位:安莉芳(中国)服装有限公司、中国针织工业协会、广东德润纺织有限公司、青岛即发集团股份有限公司、广东奥丽依内衣集团有限公司、杭州旭化成纺织有限公司、泉州海天材料科技股份有限公司、广东都市丽人实业有限公司、浪莎针织有限公司、天纺标检测科技有限公司、宁波狮丹努集团有限公司、河南工程学院、天纺标(广东)检测科技有限公司、天纺标(深圳)检测认证股份有限公司。

本标准主要起草人:曹海辉、李红、谢南平、冯兆启、何炳祥、谢天、陈力群、李万芳、刘爱莲、万捷、郭晓俊、朱进忠、瞿静、李博。

高弹塑身内衣用针织面料

1 范围

本标准规定了高弹塑身内衣用针织面料的术语和定义、规格、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定高弹塑身内衣用针织面料的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2910 (所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 22846 针织品 (四分制)外观检验
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混纺物
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法
- FZ/T 70006 针织物拉伸弹性回复率试验方法
- FZ/T 70010 针织物平方米干燥重量的测定
- GSB 16-2159 针织产品标准深度样卡(1/12)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高弹塑身内衣用针织面料 **high-elastic knitting fabric for shaping underwear**

定力伸长率和拉伸弹性回复率均在 70% 及以上的针织面料。

注:按 FZ/T 70006 进行定力伸长率的测定,定负荷值为 35 N。