

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1184—95

橡 胶 木 锯 材

1995-06-22 发布

1995-12-01 实施

中华人民共和国林业部 发布

橡 胶 木 锯 材

1 主题内容与适用范围

本标准规定了橡胶木锯材的尺寸、分等、缺陷限度、防腐和干燥质量等技术要求、检验方法与规则、运输及贮存条件等。

本标准适用于制作家具、地板、门窗、室内装饰、工艺品和儿童玩具等的橡胶木锯材。

2 引用标准

- GB 449 锯材材积表
- GB 4817.1 阔叶树锯材 树种、尺寸、公差
- GB 4822.2 锯材检验 尺寸检量
- GB 4822.3 锯材检验 等级评定
- GB 4823.2 阔叶树木材缺陷 名称、定义和对材质的影响
- GB 4823.3 阔叶树木材缺陷 基本检量方法
- GB 6491 锯材干燥质量
- GBJ 5 木结构设计规范

3 技术条件

3.1 尺寸

按 GB 4817.1 执行,但长度允许有 0.5~1.0 m 或由供需双方同意的其他尺寸。长度按 0.1 m 进级。

3.2 尺寸公差

按 GB 4817.1(表 2)执行。

3.3 分等

普通用橡胶木锯材分一、二、三等,缺陷允许限度见表 1,缺陷计算起点见附录 A(补充件)。

表 1 缺陷允许限度

缺陷名称	计算方法	允许限度		
		一等	二等	三等
活 节	最大尺寸不得超过材宽的	20%	40%	不限
	任意材长 1 m 内的个数不得超过 (不足 1 m 时以全长计)	3 个	5 个	不限
死 节	最大尺寸不得超过材宽的	10%	20%	30%
	任意材长 1 m 内的个数不得超过 (不足 1 m 时以全长计)	1 个	2 个	4 个