



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14353.8—93

---

## 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 氢化物无色散原子荧光 光度法测定铋量

Methods for chemical analysis of  
copper ores lead ores and zinc ores—  
Determination of bismuth content Hydride generation-  
atomic fluorescence spectrometric method

1993-05-12 发布

1994-02-01 实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 氢化物无色散原子荧光 光度法测定铋量

GB/T 14353.8—93

Methods for chemical analysis of  
copper ores lead ores and zinc ores—  
Determination of bismuth content—Hydride generation-  
atomic fluorescence spectrometric method

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了铜矿石、铅矿石、锌矿石中铋含量的测定方法。

本标准适用于铜矿石、铅矿石、锌矿石中铋含量的测定，测定范围：1~200 μg/g。

### 2 引用标准

GB/T 14505 岩石和矿石化学分析方法总则及一般规定

### 3 方法提要

试料用王水分解，在10%盐酸介质中，以硫脲为还原掩蔽剂，铋与硼氢化钾反应生成氢化铋气体。以氩气作载气导入电热石英炉，火焰中的氨基与氢化铋碰撞解离成自由原子，以铋无极放电灯作光源，测定铋的荧光强度。

### 4 试剂

4.1 王水(1+1 V+V)：75 mL 盐酸( $\rho$  1.40 g/mL)与 25 mL 硝酸( $\rho$  1.19 g/mL)混合后，加入 100 mL 水搅匀，现用现配。

4.2 盐酸(1+9 V+V)。

4.3 硫脲溶液(10% m/V)现用现配。

4.4 硼氢化钾溶液(0.8% m/V)：称取 8 g 硼氢化钾，置于预先放有 0.2 g 氢氧化钠的水中，溶解后用水稀释至 1 000 mL，摇匀。用脱脂棉过滤备用。过滤后的溶液可稳定 2~3 天。

4.5 盐酸(1+1 V+V)。

4.6 铋标准贮存溶液：称取 0.100 0 g 金属铋(99.99%)，置于 100 mL 烧杯中，盖上表皿，沿杯壁加入 10 mL 硝酸( $\rho$  1.40 g/mL)，加热溶解，取下冷却，用盐酸(4.2)洗去表皿，移入 1 000 mL 容量瓶中，用盐酸(4.2)稀释至刻度，摇匀。此溶液 1 mL 含 100 μg 铋。

4.7 铋标准溶液：吸取 50.00 mL 铋标准贮存溶液(4.6)，置于 500 mL 容量瓶中，用盐酸(4.2)稀释至刻度，摇匀。此溶液 1 mL 含 10 μg 铋。

4.8 铋标准溶液：吸取 25.00 mL 标准溶液(4.7)，置于 1 000 mL 容量瓶中，用盐酸(4.2)稀释至刻度，

国家技术监督局 1993-05-12 批准

1994-02-01 实施