



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 4103.6—2012  
代替 GB/T 4103.6—2000

---

## 铅及铅合金化学分析方法 第 6 部分：砷量的测定

Methods for chemical analysis of lead and lead alloys—  
Part 6: Determination of arsenic content

2012-12-31 发布

2013-10-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

GB/T 4103《铅及铅合金化学分析方法》共分 16 部分：

- 第 1 部分：锡量的测定；
- 第 2 部分：铈量的测定；
- 第 3 部分：铜量的测定；
- 第 4 部分：铁量的测定；
- 第 5 部分：铋量的测定；
- 第 6 部分：砷量的测定；
- 第 7 部分：硒量的测定；
- 第 8 部分：碲量的测定；
- 第 9 部分：钙量的测定；
- 第 10 部分：银量的测定；
- 第 11 部分：锌量的测定；
- 第 12 部分：铊量的测定；
- 第 13 部分：铝量的测定；
- 第 14 部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 15 部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 16 部分：铜、银、铋、砷、铈、锡、锌量的测定 光电直读发射光谱法。

本部分为 GB/T 4103 的第 6 部分。

本部分代替 GB/T 4103.6—2000《铅及铅合金化学分析方法 砷量的测定》，与 GB/T 4103.6—2000 相比，主要变化如下：

- 新增加了原子荧光光谱法，测定范围为 0.000 1%~0.003 0%；
- 砷铋钼蓝分光光度法测定范围由 0.000 30%~0.30%调整为 0.000 30%~0.40%；
- 补充了精密度条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本部分负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院、陕西东岭冶炼有限公司、白银有色西北铜加工有限责任公司。

本部分方法一起草单位：北京矿冶研究总院、株洲冶炼集团股份有限公司、中金岭南韶关冶炼厂、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司、陕西东岭冶炼有限公司。

本部分方法二起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院、中金岭南韶关冶炼厂。

本部分方法一主要起草人：冯先进、姜求韬、阮桂色、王军学、程万红、文劫、朱金洪、赵红艳、李遵义、蒙丽娟、车红芳、李杰。

本部分方法二主要起草人：彭新湘、郑丽霞、向德磊、冯先进、高颖剑、黄萍。

本部分所代替标准历次版本发布情况为：

- GB/T 4103.6—2000；
- GB/T 472.4—1984；
- GB/T 4103.9—1983。

# 铅及铅合金化学分析方法

## 第6部分:砷量的测定

### 1 范围

GB/T 4103 的本部分规定了铅及铅合金中砷含量的测定方法。  
本部分适用于铅及铅合金中砷含量的测定。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(ISO 3696)  
GB/T 12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶(ISO 1042)  
GB/T 12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管(ISO 648)  
GB/T 12809 实验室玻璃仪器 玻璃量器的设计和结构原则(ISO 384)  
GB/T 12810 实验室玻璃仪器 玻璃量器的容量校准和使用方法(ISO 4787)

### 3 总则

- 3.1 除非另有说明,在分析中仅使用确认的分析纯试剂;所用水为蒸馏水或去离子水或相当纯度的水,应符合 GB/T 6682 的规定。  
3.2 所用仪器均应在检定周期内,其性能应达到检定要求的技术参数指标;玻璃容器使用 GB/T 12808、GB/T 12809、GB/T 12806 中规定的 A 级,具体使用方法参照 GB/T 12810 的要求。

### 4 方法一 原子荧光光谱法

#### 4.1 测定范围

本方法适用于铅锭、蓄电池板栅铅钙合金中砷含量的测定。砷含量测定范围为 0.000 1%~0.003 0%。

#### 4.2 原理

试料以硝酸或硝酸-酒石酸溶解,在硫脲-抗坏血酸存在下,于盐酸(1+4)介质中砷(Ⅲ)被硼氢化钾还原成砷的氢化物,用氩气导入石英炉原子化器中,于原子荧光光谱仪上测量砷的荧光强度。

#### 4.3 试剂

- 4.3.1 硝酸( $\rho$ 1.42 g/mL),优级纯。  
4.3.2 盐酸( $\rho$ 1.19 g/mL),优级纯。  
4.3.3 硝酸(1+2)。  
4.3.4 砷标准贮存溶液:称取 1.000 0 g 砷( $w_{As} \geq 99.99\%$ ),置于 150 mL 烧杯中,加入 50 mL 硝酸