



中华人民共和国国家标准

GB 9832—93

毛绒、布制玩具安全与质量

Safety and quality of sewed plush and cloth toys

1993-12-21 发布

1994-10-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB 9832—93

毛绒、布制玩具安全与质量

代替 GB 9832—88

Safety and quality of sewed plush and cloth toys

1 主题内容与适用范围

本标准规定了毛绒、布制玩具的技术要求、试验方法及检验规则。

本标准适用于以纺织品为主要面料,内含各种填充物的非机动的玩具。

2 引用标准

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB 6675 玩具安全

3 技术要求

3.1 各种内塞填充料的卫生、安全要求应符合 GB 6675 第一篇 3.1.4 条规定。

3.2 毛绒面料按 4.2 条试验,如果着火,火焰在其表面的蔓延速度不应大于 30 mm/s。本要求不适用于最大尺寸等于或小于 150 mm 的毛绒玩具。

3.3 各种可拆卸的小零件、附件必须符合 GB 6675 第一篇 3.2.2.1 条规定。但用纺织物和泡沫塑料及纸张制成的小零件和附件除外。

3.4 边缘应符合 GB 6675 第一篇 3.2.1.1 条的要求。

3.5 软塑料袋应符合 GB 6675 第一篇第 5 条的要求。若塑料薄膜平均厚度小于 0.038 mm,则在任何最大尺寸为 30 mm×30 mm 的面积内都必须至少有 1% 的孔区。

3.6 各种不可拆卸的小零件,按 4.4 条规定试验,必须符合 GB 6675 第一篇 3.2.2.2 条的规定。

3.7 产品的缝纫拼缝必须牢固。按 4.5 条试验应能符合表 1 的规定。

表 1

N

序号	拼缝拉力	说 明
1	90	用于拼缝破裂后有可能出现不符合本标准第 3.3、3.4 条和 3.6 条规定的拼缝
2	50	不属于上述序号 1 的毛绒拼缝
3	30	不属于上述序号 1 的布或布绒结合拼缝

3.8 活动关节的装配应牢固,按 4.6 条试验应能承受 90 N 的拉力,并不得出现失灵、断裂等不良现象。

3.9 产品装饰所用各种涂料必须附着牢固,按第 4.7 条试验,不得有明显的脱落。

3.10 有发声器的产品,按 4.8 条试验,其发声应符合发声器技术要求。

3.11 缝纫应平整(对叠裥缝纫不做要求),针脚均匀,不得有脱线、跳针、断线等不良现象。

3.12 产品的造型、配色、用料、图案及零件装配位置应符合产品封样和单项产品技术条件的规定。

3.13 产品应完整,不得有缺件和破损。

3.14 填充物必须填塞均匀,软硬适中,无硬块、脱节等不良现象,有重量要求的产品,其重量应在规定

国家技术监督局 1993-12-21 批准

1994-10-01 实施