

ICS 71.060.50  
H 14



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 16484.9—1996

## 氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 氧化镍量的测定

Methods for chemical analysis of rare earth chloride and carbonate  
—Determination of nickel oxide content

1996-07-09发布

1997-01-01实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 氧化镍量的测定

GB/T 16484.9—1996

Methods for chemical analysis of rare earth chloride and carbonate  
—Determination of nickel oxide content

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了氯化稀土、碳酸稀土中氧化镍含量的测定方法。

本标准适用于氯化稀土、碳酸稀土中氧化镍含量的测定。测定范围:0.002 0%~0.010%。

### 2 引用标准

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB 7728 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则

### 3 方法原理

试样经盐酸溶解,在稀盐酸介质中,用空气-乙炔火焰,在原子吸收分光光度计波长 232.0 nm 处采用氘灯扣背景,测量镍的吸光度。

### 4 试剂

4.1 硝酸( $\rho$ 1.42 g/mL)。

4.2 硝酸(1+1)。

4.3 盐酸( $\rho$ 1.19 g/mL)。

4.4 盐酸(1+1)。

4.5 混合稀土氧化物溶液(100 mg/mL):称取 20.00 g 预先经提纯的包头矿产混合稀土氧化物(含镍小于 0.000 2 %)于 200 mL 烧杯中,加少许水湿润,加入 20 mL 盐酸(4.4),加热至完全溶解,取下,冷却至室温,移入 200 mL 容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。

4.6 镍标准贮存溶液:称取 0.250 0 g 镍(>99.9%)于 250 mL 烧杯中,加少许水湿润,加入 10 mL 硝酸(4.2),加热至完全溶解,取下,冷却至室温,移入 250 mL 容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 1 mg 镍。

4.7 镍标准溶液:移取 10.00 mL 镍标准贮存溶液(4.6)于 500 mL 容量瓶中,加入 10 mL 硝酸(4.2),以水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 20  $\mu$ g 镍。

### 5 仪器

原子吸收分光光度计,附镍空心阴极灯及氘灯。

在仪器最佳工作条件下,凡能达到下列指标者均可使用。

国家技术监督局 1996-07-09 批准

1997-01-01 实施