

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63006—1996

松 紧 带

1996-12-27 发布

1997-07-01 实施

中国纺织总会 发布

松 紧 带

1 主题内容与适用范围

本标准规定了松紧带的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
 本标准适用于鉴定各类纤维与胶丝交织或针织松紧带的品质和作为产品验收之依据。
 本标准不适用于编织松紧带或特种用带。

2 引用标准

GB 250 评定变色用灰色样卡
 GB 251 评定沾色用灰色样卡

3 技术要求

3.1 物理指标允许公差(见表 1)

表 1

项 目		一等品允许公差	二等品允许公差
长 度		+2.5% -1%	+2.5% -1%
宽度,cm	<1	±0.05	±0.1
	1~3.2	±0.1	±0.15
	>3.2~5	±0.15	±0.2
	>5	±0.20	±0.25
伸长比	梭织	1:1.9~1:2.5	1:1.7~1:2.2
	针织	1:2.2~1:2.8	1:2.0~1:3.0

3.2 外观疵点分等规定(见表 2)

在 20 m 长的带上允许下列疵点 2 个,长度不足或长度超出按比例折算。