

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64004—93

---

### 薄型粘合法非织造布

1993-03-19发布

1993-10-01实施

---

中华人民共和国纺织工业部 发布

薄型粘合法非织造布

1 主题内容与适用范围

本标准规定了薄型粘合法非织造布的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存。

本标准适用于以纺织纤维或丙纶切片为原料,纤网经粘合加固而制成,单位面积质量在 120 g/m<sup>2</sup> 及以下,厚度不超过 1 mm 的薄型粘合法非织造布。

2 引用标准

ZB W04 002 薄型粘合法非织造布试验方法

3 产品分类

- 3.1 浸渍粘合法非织造布 20,30,40,50,60,70,80,≥90 g/m<sup>2</sup>
- 3.2 热轧粘合法非织造布 20,30,40,50,60,70,80,90,≥100 g/m<sup>2</sup>
- 3.3 纺粘法非织造布 20,30,40,50,60,70,80,≥90 g/m<sup>2</sup>

4 术语

破洞<sup>1)</sup>

面积在 4 mm<sup>2</sup> 以上的孔,中间无纤维者为破洞。

注: 1) 取样形成的布面破损不属破洞。

5 技术要求

5.1 浸渍粘合法非织造布物理机械性能指标见表 1。

表 1

项目	规格 g/m <sup>2</sup> 等级	20	30	40	50	60	70	80	≥90
		平方米质量偏差率 %	一等品		±8			±7	
	合格品	±9			±8				
幅宽偏差率 %	一等品				+3.0 -2.0				
	合格品				+3.5 -2.5				