

UDC 666.5  
Y 24



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 13523—92

---

铜 红 釉 瓷 器

Copper red glaze porcelain

1992-06-12 发布

1993-03-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 铜 红 釉 瓷 器

GB/T 13523—92

Copper red glaze porcelain

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了铜红釉瓷器的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、储存规则。

本标准适用于以铜为主要发色元素,主色调或底色为红色的色釉器皿瓷器。不适用于特种工艺铜红釉瓷器及工贸双方协商认可的产品。

### 2 引用标准

- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB 3299 日用陶瓷器吸水率测定方法
- GB/T 3300 日用陶瓷器变形测定方法
- GB 3301 日用陶瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法
- GB 3302 日用陶瓷器验收、包装、标志、运输、储存规则
- GB 3303 日用陶瓷器缺陷术语
- GB 5000 日用陶瓷名词术语
- GB 10811 青花日用细瓷器
- GB 11423 日用陶瓷纸箱包装技术条件

### 3 术语

#### 3.1 一般术语见表1。

表 1

序号	术 语	定 义 或 涵 义	对 应 英 文
1	钧红	釉面开片细密、滋润、光亮,呈均匀的深红色,稍有脱口	Chun glaze red
2	郎窑红	又称宝石红、牛血红。釉面开片较粗,呈鲜艳的红色,由上而下逐渐加深,脱口较多	Lang yao red
3	三阳开泰	由郎窑红和黑釉装饰。通常在器皿的主要部位均匀排列三块郎窑红,器皿口部为由浅而深的郎窑红,其他部位为黑色。红、黑交界处自然形成黄、青、绿的过渡色	San Yang Kai Tai