

ICS 85.060
Y 31



中华人民共和国国家标准

GB/T 22803—2016
代替 GB/T 22803—2008

鞋 用 纸 板

Shoes board

2016-12-13 发布

2017-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
鞋 用 纸 板

GB/T 22803—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2016年12月第一版

*

书号: 155066·1-54462

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 22803—2008《制鞋纸板》，与 GB/T 22803—2008 相比，主要变化如下：

- 修改了标准名称；
- 调整了适用范围；
- 调整了产品分级；
- 删除了主跟纸板的相关内容；
- 调整了鞋内底纸板的层间剥离强度、屈挠指数、厚度、紧度等指标要求及层间剥离强度测试方法，将湿抗张强度改为抗张强度，增加了挺度指标及相应测试方法，删除了高温干燥 1 h 收缩率；
- 增加了半托底纸板的层间剥离强度、跟部持钉力、吸水性指标及相应测试方法，调整了半托底纸板的厚度、紧度等指标要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位：广东华凯科技股份有限公司、中国制浆造纸研究院、潍坊出入境检验检疫局、国家纸张质量监督检验中心。

本标准主要起草人：邱文伦、龙建友、左建波、李建军。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 22803—2008。

鞋 用 纸 板

1 范围

本标准规定了鞋用纸板的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于供制作皮鞋或其他鞋类的内底、半托底用的纸板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定

GB/T 459 纸和纸板伸缩性的测定

GB/T 461.3 纸和纸板 吸水性的测定(浸水法)

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定

GB/T 22364—2008 纸和纸板 弯曲挺度的测定

3 产品分类

3.1 鞋用纸板按其用途分为鞋内底纸板(俗称“中底板”)、半托底纸板(俗称“插腰板”)两种。

3.2 鞋用纸板按质量分为优等品、合格品两个等级。

4 要求

4.1 鞋内底纸板的技术指标应符合表1或合同规定。

表 1

指标名称	单位	规定				
		优等品		合格品		
厚度	mm	0.90±0.05	1.25±0.06	1.50±0.08	1.75±0.10	2.00±0.12
紧度	g/cm ³	0.54±0.06				