

ICS 61.060  
Y 78



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15107—2005  
代替 GB/T 15107—1994

---

旅 游 鞋

Athletic footwear

2005-03-23 发布

2005-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准是在 GB/T 15107—1994《旅游鞋》的基础上修订的,可适应技术发展、市场经济和消费观念的变化,进一步提高标准化对旅游鞋生产、质量和市场发展的推动作用。

本标准与 GB/T 15107—1994 的主要差异:

- 对标准的适用范围进行了明确的界定;
- 增加了帮面材料的低温屈挠性能要求;
- 技术要求中增加了不得出现影响穿用的缺陷;
- 产品质量以优等品和合格品分类,分别检验判定;
- 对外观质量检验项目进行了增删和修改;
- 对物理机械性能的指标进行了调整;
- 增加了附录 A《旅游鞋售后服务质量判定》。

本标准自实施之日起,同时代替 GB/T 15107—1994。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制鞋标准化中心归口。

本标准起草单位:双星集团有限责任公司、北京李宁体育用品有限公司、安踏(福建)鞋业有限公司、泉州寰球鞋服有限公司、康威体育用品有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院。

本标准主要起草人:沙淑芬、王晓葵、丁世家、陈永培、黎伟秋、严怀道、戚晓霞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 15107—1994。

# 旅 游 鞋

## 1 范围

本标准规定了旅游鞋的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于一般穿用的运动鞋、练习鞋、健身鞋、散步鞋、慢跑鞋、休闲鞋等,不包括专业运动鞋。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 532 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定(GB/T 532—1997, idt ISO 36:1993)

GB/T 3293.1 鞋号(GB/T 3293.1—1998, idt ISO 9407:1991)

GB/T 3903.1 鞋类通用试验方法 耐折试验方法

GB/T 3903.2 鞋类通用试验方法 耐磨试验方法

GB/T 3903.3 鞋类通用试验方法 剥离强度试验方法

GB/T 3903.5 鞋类通用试验方法 外观检验方法

QB/T 2224 鞋面材料低温屈挠技术条件

## 3 产品分类

### 3.1 按鞋面材料分为:

- a) 天然皮革(含头层和剖层皮革)面旅游鞋;
- b) 合成(人造)革面旅游鞋;
- c) 织物面旅游鞋;
- d) 革[天然皮革或合成(人造)革]与非革材料混合面旅游鞋。

### 3.2 按穿用对象分为:男、女、童旅游鞋。

## 4 技术要求

### 4.1 鞋号

凡内销产品其鞋号按 GB/T 3293.1 规定执行。

### 4.2 主要部件原材料厚度推荐值

主要部件原材料厚度推荐值见表 1。

表 1

部件名称	材料名称	厚度/mm
前帮、后帮、包头、外包头	天然正(绒)革	≥1.0
	剖层天然皮革贴膜革、合成(人造)发泡革	≥1.0
	合成(人造)革	≥0.8 厚度不够时可以复合其他材料
前帮、后帮、包头、外包头	织物面	≥0.8
前帮、后帮、鞋舌	复合织物面	≥3.0 包括复合发泡材料厚度