

ICS 59.080.30  
W 55



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 17392—2008  
代替 GB/T 17392—1998

## 国旗用织物

Fabric for national flag

2008-05-26 发布

2008-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准是对 GB/T 17392—1998《国旗用织物》的修订。

本标准与 GB/T 17392—1998 相比主要变化如下：

——对术语和定义进行了修改；

——丝绸织物的“断裂强度/N”由 $\geq 200$  修订为 $\geq 400$ 。

本标准由全国颜色标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国科学院心理研究所、深圳市海川实业股份有限公司。

本标准主要起草人：韩布新、孙秀如、黄端、何唯平、黄永衡。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 17392—1998。

# 国旗用织物

## 1 范围

本标准规定了加工制作中华人民共和国国旗用的棉、丝、涤纶、晴纶、锦纶类织物的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于国旗用织物。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 406—1993 棉本色布

GB/T 3923.1—1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 4669 机织物单位长度和单位面积质量的测定

GB/T 15551 桑蚕丝织物

GB/T 15552 丝织物检验方法

GB/T 15553 丝织物检验规则

GB/T 15554 丝织物包装和标志

GB/T 17253—1998 合成纤维丝织物

FZ/T 10009 棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

FZ/T 43012—1999 防水锦纶丝织物

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**国旗用织物 fabric for the national flag**

经过炼漂处理后,用于制作国旗的棉、丝、涤纶、晴纶、锦纶或其他类织物。

## 4 技术要求

### 4.1 国旗用织物的规格和物理指标见表1。

表1 国旗用织物的规格和物理指标

织物类别	纱线支数		成品密度/(根/10 cm)			断裂强度/N		单位面积质量		织物组织
	经向	纬向	经向	纬向	允差/%	经向	纬向	g/m <sup>2</sup>	允差/%	
棉	28 dtex	28 dtex	266	212	经密-1.5	≥400	≥340	134	-5.0	平纹
					纬密-1.0					
丝	2/20/22D	2/20/22D	750	410	-4.0	400		52	-5.0	平纹