

# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1115.2—2016

---

## 铜原矿和尾矿化学分析方法 第 2 部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of Copper ores and tailings—  
Part 2: Determination of lead content—  
Flame atomic absorption spectrometric method

2016-07-11 发布

2017-01-01 实施

中华人民共和国有色金属  
行 业 标 准  
铜原矿和尾矿化学分析方法  
第 2 部分：铅量的测定  
火焰原子吸收光谱法  
YS/T 1115.2—2016

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)  
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)  
网址: [www.spc.org.cn](http://www.spc.org.cn)  
服务热线: 400-168-0010  
2017 年 8 月第一版

\*

书号: 155066 · 2-31816

版权专有 侵权必究

## 前 言

YS/T 1115—2016《铜原矿和尾矿化学分析方法》分为以下 14 个部分：

- 第 1 部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 2 部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 3 部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 4 部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 5 部分：钴量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 6 部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 7 部分：锰量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 8 部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 9 部分：硫量的测定 高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法；
- 第 10 部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法；
- 第 11 部分：钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法；
- 第 12 部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第 13 部分：氟量的测定 离子选择电极法和离子色谱法；
- 第 14 部分：砷量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法。

本部分为 YS/T 1115—2016 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本部分主要起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分参加起草单位：中条山有色金属集团有限公司、连云港出入境检验检疫局、紫金矿业集团股份有限公司、厦门紫金矿冶技术有限公司、湖南省有色地质勘查研究院、昆明冶金研究院、湖南有色金属研究院。

本部分主要起草人：许新强、马丽君、冯黎、李静、李鸿英、赵秀荣、夏新媛、罗文、夏珍珠、张园、魏祥晖、邓述培、何娟、刘英波、杨德利、庞文林。

# 铜原矿和尾矿化学分析方法

## 第 2 部分:铅量的测定

### 火焰原子吸收光谱法

#### 1 范围

YS/T 1115 的本部分规定了铜原矿和尾矿中铅量的测定方法。

本部分适用于铜原矿和尾矿中铅量的测定。测定范围为 0.050%~1.00%。

#### 2 方法提要

试料用盐酸、硝酸、氢氟酸和高氯酸分解。盐酸溶解盐类,在稀盐酸介质中,于原子吸收光谱仪波长 283.3 nm 处,使用空气-乙炔火焰,测量铅的吸光度,用工作曲线法计算铅量。

#### 3 试剂

除非另有说明,分析中仅使用确认为分析纯的试剂,所用水均为蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 盐酸( $\rho=1.19$  g/mL)。

3.2 硝酸( $\rho=1.42$  g/mL)。

3.3 氢氟酸( $\rho=1.15$  g/mL)。

3.4 高氯酸( $\rho=1.67$  g/mL)。

3.5 盐酸(1+1)。

3.6 硝酸(1+1)。

3.7 铅标准贮存溶液:称取 1.000 0 g 金属铅( $w_{\text{Pb}}\geq 99.99\%$ )置于 300 mL 烧杯中,沿杯壁加入 50 mL 硝酸(3.6),盖上表面皿低温加热溶解,加热煮沸驱除氮的氧化物,用水冲洗表皿,移入 1 000 mL 容量瓶中,补加 50 mL 硝酸(3.6)用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 1 mg 铅。

3.8 铅标准溶液:移取 10.00 mL 铅标准贮存溶液(3.7)于 100 mL 容量瓶中,加入 5 mL 盐酸(3.1)用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 100  $\mu\text{g}$  铅。

#### 4 仪器

原子吸收光谱仪,附铅空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下,凡能达到下列指标者均可使用:

- 特征浓度:在与测量溶液的基体相一致的溶液中,铅的特征浓度应不大于 0.075  $\mu\text{g}/\text{mL}$ ;
- 精密度:用最高浓度的标准溶液测量 10 次吸光度,其标准偏差应不超过平均吸光度的 1.0%;用最低浓度的标准溶液(不是“零”标准溶液)测量 10 次吸光度,其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的 0.5%;
- 工作曲线的线性:将工作曲线按浓度等分为 5 段,最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于 0.80。