

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 790—2012

铱 管

Iridium tubes

2012-05-24 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国有色金属
行业标准
铍管

YS/T 790—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年12月第一版

*

书号: 155066·2-24194

版权专有 侵权必究

前 言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准负责起草单位:西北有色金属研究院、西部金属材料有限责任公司、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司。

本标准主要起草人:艾建玲、陈绍楷、朱梅生、倪沛彤、韩吉庆。

铱 管

1 范围

本标准规定了铱管的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、产品质量证明书及合同(或订货单)内容。

本标准适用于用粉末冶金方法生产的用于耐火纤维行业的无缝铱管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1422—2004 铱粉

GB/T 1423 贵金属及其合金密度的测定方法

GB/T 15077—2008 贵金属及其合金材料几何测量方法

GB/T 18035 贵金属及其合金牌号表示方法

3 要求

3.1 产品分类

3.1.1 牌号、状态、规格

管材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表 1

牌 号	状 态	规格/mm		
		外径 ϕ	壁 厚	长 度
T-Ir99.95 T-Ir99.99	Y(冷加工态)	5.5	0.6、0.7、0.8	25~100
		6.0		
		6.5		
		7.0		25~200
		8.0		
		10.0		
12.0				

3.1.2 标记示例

产品标记按名称、牌号、状态、规格、标准编号的顺序表示,标记示例如下:

用 SM-Ir99.95 按本标准生产的无缝 Ir 管,冷加工态,规格外径 ϕ 10.0 mm、壁厚 0.6 mm,长度 100 mm,标记为: