

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY 535—2002

仔猪电热板

Galvanothermy board for pup

2002-08-27 发布

2002-12-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国农业
行业标准
仔猪电热板
NY 535—2002

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 10 千字
2002年12月第一版 2002年12月第一次印刷
印数 1—600

*

书号: 155066·2-14843

网址 www.bzcb.com

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由农业部畜牧兽医局提出。

本标准由农业部全国畜牧兽医总站归口。

本标准起草单位：农业部畜牧兽医器械质检中心、北京化工大学、北京市人和机械厂。

本标准主要起草人：周河、张威、杨小平、王成忠、朱洪文。

仔猪电热板

1 范围

本标准规定了仔猪电热板的型号规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于以面状发热元件或排列成薄层的电热线为发热元件、外层以纤维增强的热固性树脂及添加剂模压或浇铸成型的玻璃钢或适宜的橡胶材料及添加剂复合成型系列仔猪电热板,主要用作仔猪保育箱的电热保温垫板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 531—1999 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法

GB/T 1449—1983 玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法

GB/T 1451—1983 玻璃纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法

GB/T 2575—1989 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 3854—1983 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法

GB/T 3857—1987 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法

GB 17652—1998 家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫和家用类似柔性发热器具的安全

3 型号、规格

3.1 型号

本标准规定的仔猪电热板的型号规定为*×*,其中*代表电热板长和宽的基本尺寸。

3.2 规格

电热板的规格尺寸应符合表1规定,基本技术参数应符合表2规定。

表1 电热板的规格尺寸

单位为毫米

型 号	长 度	宽 度	厚 度
600×400	600	400	6.0
600×500	600	500	6.0
600×600	600	600	4.0
800×400	800	400	6.0
800×500	800	500	6.0
800×550	800	550	6.0
900×400	900	400	4.0
900×450	900	450	4.0