

ICS 29.045  
H 82



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 29851—2013

## 光伏电池用硅材料中 B、Al 受主杂质 含量的二次离子质谱测量方法

Test method for measuring boron and aluminium in silicon materials used for  
photovoltaic applications by secondary ion mass spectrometry

2013-11-12 发布

2014-04-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**光伏电池用硅材料中 B、Al 受主杂质**  
**含量的二次离子质谱测量方法**  
GB/T 29851—2013  
\*  
中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)  
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)  
网址: www.gb168.cn  
服务热线: 010-51780168  
010-68522006  
2014 年 1 月第一版  
\*  
书号: 155066 · 1-48021

版权专有 侵权必究

## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203)提出并归口。

本标准起草单位:信息产业专用材料质量监督检验中心、中国电子技术标准化研究院、国家电子功能与辅助材料质量监督检验中心、天津市环欧半导体材料技术有限公司。

本标准主要起草人:何友琴、马农农、王东雪、何秀坤、裴会川、冯亚彬、张雪囡。

# 光伏电池用硅材料中 B、Al 受主杂质含量的二次离子质谱测量方法

## 1 范围

本标准规定了用二次离子质谱仪(SIMS)测定光伏电池用硅材料中硼和铝含量的方法。

本标准适用于光伏电池用硅材料中受主杂质硼和铝含量的定量分析,其中硼和铝的浓度均大于 $1 \times 10^{13} \text{ atoms/cm}^3$ 。其他受主杂质的测量也可参照本标准。

## 2 方法原理

在高真空条件下,氧离子源产生的一次离子,经过加速、纯化、聚焦后,轰击样品表面,溅射出多种粒子,将其中的离子(即二次离子)引出,通过质谱仪将不同荷质比的离子分开,记录并计算样品中硼、铝分别与硅的二次离子强度比( $B^+/(Si^+)$ 、 $(Al^+)/(Si^+)$ ),然后利用其相对灵敏度因子进行定量。

## 3 干扰因素

3.1 样品表面吸附的硼和铝会干扰样品中硼和铝的测量。

3.2 从 SIMS 仪器样品室吸附到样品表面的硼和铝会干扰样品中硼和铝的测量。

3.3 在样品架窗口范围内的样品表面应平整,以保证每个样品移动到分析位置时,其表面与离子收集光学系统的倾斜度不变,否则测量的准确度和精度会降低。

3.4 测量的准确度和精度随着样品表面粗糙度的增大而显著降低,可通过对样品表面进行化学机械抛光予以消除。

3.5 标准样品中硼和铝分布不均匀会影响测量精度。

3.6 标准样品中硼和铝标称浓度的偏差会导致测量结果的偏差。

3.7 因仪器不同或者同一仪器的状态不同,检测限可能不同。

3.8 因为二次离子质谱分析是破坏性的试验,所以应进行取样,且所取样品应能代表该批硅料的性质。

本标准未规定统一的取样方法,因为大多数合适的取样计划根据样品情况不同而有区别。为了达到仲裁目的,取样计划应在测试之前得到测试双方的认可。

## 4 仪器及设备

### 4.1 扇形磁场二次离子质谱仪

仪器需要装备氧一次离子源,能检测正二次离子的电子倍增器和法拉第杯检测器,质量分辨率应优于 1 500。

### 4.2 液氮或者液氦冷却低温板

如果分析室的真空度大于 $1.3 \times 10^{-6} \text{ Pa}$ ,应用液氮或者液氦冷却的低温板环绕分析室中的样品架。如果分析室的真空度小于 $1.3 \times 10^{-6} \text{ Pa}$ ,则不需要上述冷却。