



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14352.12—93

## 钨矿石、钼矿石化学分析方法 甲基异丁基甲酮萃取火焰原子 吸收分光光度法测定银量

Methods for chemical analysis of tungsten ores and molybdenum ores—  
Determination of silver content—Flame atomic absorption  
spectrometric method after methyl iso-butyl ketone extraction

1993-05-12 发布

1994-02-01 实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 钨矿石、钼矿石化学分析方法 甲基异丁基甲酮萃取火焰原子 吸收分光光度法测定银量

GB/T 14352.12—93

Methods for chemical analysis of tungsten ores and molybdenum ores—  
Determination of silver content—Flame atomic absorption  
spectrometric method after methyl iso-butyl ketone extraction

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了钨矿石、钼矿石中银含量的测定方法。

本标准适用于钨矿石、钼矿石中银含量的测定，测定范围 0.5~20 μg/g。

### 2 引用标准

GB/T 14505 岩石和矿石化学分析方法总则及一般规定

### 3 方法提要

试料经盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸分解后，在 10% 盐酸-2.4% 碘化钾-1.5% 抗坏血酸介质中，以甲基异丁基甲酮萃取分离后，有机相直接进行火焰原子吸收测量。

### 4 试剂

4.1 盐酸( $\rho=1.19 \text{ g/mL}$ )。

4.2 硝酸( $\rho=1.40 \text{ g/mL}$ )。

4.3 氢氟酸( $\rho=1.13 \text{ g/mL}$ )。

4.4 高氯酸( $\rho=1.75 \text{ g/mL}$ )。

4.5 甲基异丁基甲酮。

4.6 盐酸(1+1 V+V)。

4.7 盐酸(10% V/V)。

4.8 高氯酸(1+1 V+V)。

4.9 混合试剂：称取 30 克碘化钾，20 克抗坏血酸，用盐酸(4.7)溶解后稀释至 100 mL。

4.10 银标准贮存溶液：称取 0.1575 g 硝酸银(优级纯)(在 105~110℃ 烘干 2 h)，置于 200 mL 烧杯中，加入盐酸(4.6)溶解，用盐酸(4.6)移入 1000 mL 容量瓶中，并用此盐酸稀释至刻度，摇匀，此溶液 1 mL 含 100 μg 银。

4.11 银标准溶液：移取 20.00 mL 银标准贮存溶液(4.10)，置于 200 mL 容量瓶中，用盐酸(4.7)稀释至刻度，摇匀，此溶液 1 mL 含 10 μg 银。

4.12 银标准溶液：移取 10.00 mL 银标准溶液(4.11)，置于 100 mL 容量瓶中，用盐酸(4.7)稀释至刻度，摇匀，此溶液 1 mL 含 1 μg 银。

国家技术监督局 1993-05-12 批准

1994-02-01 实施